

# BIGUMA®-Additiv W

Additiv zur Optimierung der Gebrauchseigenschaften von Spundbohlenverguss

## Anwendung

BIGUMA®- Additiv W ist ein Additiv zur Optimierung der Gebrauchseigenschaften von Spundbohlenverguss bei niedrigen Außentemperaturen. BIGUMA®- Additiv W verbessert die Plastizität und Flexibilität der Vergussmasse, so dass selbst bei Außentemperaturen unter 0 °C ein problemloses Einbringen der vergossenen Spundwandbohlen möglich ist.

## Merkmale

BIGUMA®- Additiv W ist ein flüssiges Spezialadditiv zur Verbesserung der Plastizität und Flexibilität von Spundbohlenverguss bei niedrigen Außentemperaturen.

BIGUMA®- Additiv W zeichnet sich durch folgende Merkmale und Eigenschaften aus:

- flüssig bei Raumtemperatur
- Spezialadditiv zur Erhöhung der Plastizität und Flexibilität
- kein Gefahrstoff im Sinne der Vorschriften

## Verarbeitungshinweise

BIGUMA®- Additiv W ist bei Raumtemperatur eine viskose Flüssigkeit, die direkt in den Kocher beim Aufschmelzvorgang der Vergussmasse zugegeben wird. Die Zugabemenge beträgt ca. 2 bis 3 Gew.-% bezogen auf die Menge der Vergussmasse. Nach Zugabe des Additivs sollte das Material im Kocher gerührt werden, um eine homogene Verteilung zu gewährleisten.

BIGUMA®- Additiv W sollte bei Außentemperaturen während des Rammvorganges unter 0 °C verwendet werden. Bei höheren Außentemperaturen ist die Zugabe nicht erforderlich.

## Materialverbrauch

Die Dosierung von BIGUMA®- Additiv W beträgt ca. 2 bis 3 Gew.-% bezogen auf die Menge der Vergussmasse.

## Lagerung

Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

## Lieferform

Kanister: 25 l

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 01/23

## Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de