

DOBAU®

- 2SA Dichtungsband



Zweiseitig klebender Bitumen-Dichtstreifen

Produktbeschreibung

DOBAU®- 2SA Dichtungsband ist ein beidseitig klebender Dichtungs- und Montagestreifen aus polymermodifizierten Bitumen ohne HDPE-Trägerfolie. Es dient als Ergänzung für DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK (kaltselfstklebende Mauerwerksabdichtung nach DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202: 2016-03; Tabellen 18 und 19).

Anwendung

Zur besseren Verbindung von Längs- und Quer-Stößen unter der DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK („Masse-auf-Masse-Prinzip“), an Wand-Boden-Übergängen, Innen- und Außenecken, Kanten, Hohlkehlen, Dichtungsfugenblechen und komplizierten Details, wie Rohrdurchführungen, Bodeneinläufen usw. geeignet. Auch zur Befestigung von Dämm- und Drainageplatten sowie als Beschichtung auf Dehnungsfugenblechen einsetzbar.

DOBAU®- 2SA Dichtungsband ist sowohl für vertikale als auch für horizontale Applikationen wie Wände, Bodenplatten, Fundamente und Sockel an Kellerwänden, Betonfundamenten, Tiefgaragen und anderen geeigneten Untergründen aus glattem Beton, Mauerwerk, Estrich, OSB-Platten etc. anwendbar.

Merkmale

DOBAU®- 2SA Dichtungsband ist ein zweiseitig klebender Bitumen-Dichtstreifen.

Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- einfachste Verarbeitung und Applikation durch Abziehen der ersten Abziehfolie und in einem zweiten Arbeitsgang durch Entfernen des silikonisierten Trägerpapiers
- beidseitig selbstklebend, gute Rissüberbrückung und Nivellierung von kleinen Unebenheiten
- sehr gut geeignet zur Befestigung von Isolierplatten auf der DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK und von Dehnfugenblechen
- ideal als Verstärkung für z. B. Eckausbildungen, Flächenübergängen, Rohr-, Kanal- und Kabeldurchführungen bei der Kellerabdichtung
- ohne Primer einsetzbar von +5 °C bis + 40 °C

Technische Daten

Materialstärke:	1,0 mm andere Ausführungen im Bereich von 0,5 bis 2,5 mm sind auf Anfrage möglich
Standardbreite:	300 mm; andere Abmessungen auf Anfrage
Standardlänge:	10 m; andere Abmessungen auf Anfrage
Ideale Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/25

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de