



Selbstklebendes, kalt verarbeitbares Bitumen-Dichtungsband mit Vliesbeschichtung

### Anwendungen

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK ist zur dauerhaften Abdichtung von Balkonen, Lichtschächten, Stützmauern und Terrassen einsetzbar. Weiterhin kann das Band bei Fugen, Anschlüssen oder Übergängen zwischen Fußschwelen zu Betondecken problemlos verwendet werden. Im Dachbereich ist es zum Abdichten von Stößen, Durchdringungen und Kehlen geeignet.

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK kann auf senkrechten und waagerechten Bauteilen leicht aufgebracht werden. Der geteilte Liner vereinfacht die genaue Verarbeitung. Der Einsatz im Innen- und Außenbereich ist möglich.

### Merkmale

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK ist ein mit Polymerbitumen modifiziertes Abdichtungsband mit oberseitiger Vliesbeschichtung.

Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- kalt-selbstklebend
- überputzbar
- sehr gut haftbar auf verschiedenen Untergründen
- gute Verarbeitbarkeit bei niedrigen Temperaturen
- einfache Handhabung durch geteilten Liner
- rissüberbrückend
- lösemittelfrei

### Untergrundvorbereitung und Verarbeitung

Der trockene Untergrund muss glatt, fest, tragfähig, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein. DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK kann bei Temperaturen ab 5 °C problemlos ohne Voranstrich verarbeitet werden. Bei kalten Temperaturen um den Gefrierpunkt ist der Untergrund mit unserem System-Voranstrich COLZUMIX®- Haftgrund vorzustreichen.

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK sollte vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern.

Je nach Temperatur und Witterung kann die Trockenzeit des Voranstriches bei ca. 200g/m<sup>2</sup> variieren.

Der Voranstrich muss vor der Verklebung des Dichtungsbandes vollständig durchgetrocknet sein. Innerhalb der nächsten 6 Stunden muss das Band verklebt werden.

DOBAU®- Abdichtungsband VLIES KSK muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Sind mehrere Streifen anzusetzen muss die Überlappung mind. 50 mm betragen.

### Technische Angaben

Mit Polymerbitumen modifiziertes Abdichtungsband mit Vliesabdeckung

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Komplette Banddicke: | 1,5 mm ± 0,2 mm | DIN EN 1849-1 |
| Erweichungspunkt:    | ≥ 85 °C         | DIN EN 1427   |
| Kaltbiegeverhalten:  | ≤ - 20 °C       | DIN EN 1109   |

### Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

# DOBAU® - Abdichtungsband VLIES KSK

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| Höchstzugkraft: | > 200 N/50 mm | DIN EN 12311-1 |
| Dehnung:        | > 150 %       | DIN EN 12311-1 |
| Klebkraft:      | > 30 N/25 mm  | DIN EN 1939    |

## Standard-Lieferform

|                          |                                |         |         |         |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Dicke:                   | ≥ 1,5 mm                       |         |         |         |
| Rollenbreite:            | 100 mm                         | 200 mm  | 300 mm  | 500 mm  |
| Schlitzung:              | 50/50                          | 100/100 | 150/150 | 250/250 |
| Länge/Rolle:             | Standard 10 m                  |         |         |         |
|                          | Andere VE auf Anfrage möglich. |         |         |         |
| Empfohlener Voranstrich: | COLZUMIX®- Haftgrund           |         |         |         |
| Verarbeitungstemperatur: | - 5 °C bis + 40 °C             |         |         |         |

## Lagerung

Stehend im Originalkarton ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, kühl und trocken aufbewahren.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 01/23

### Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)