

# DOBAU®

## -Dampfsperrbahn 1,2 mm



Selbstklebende, kalt verarbeitbare Bitumen-Dampfsperrbahn nach DIN EN 13970

### Einsatzbereich

Die DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm ist eine mechanisch verstärkte Bahn für den Einsatz im Flach- und Steildachbereich.

### Eigenschaften

Die DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm ist eine Polymerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit außen liegender, spezieller Aluminiumverbundfolie. Die Schutzfolie (mit beidseitig überstehenden Interliner zum besseren Abziehen) ist in silikonisierter HDPE-Folie ausgeführt.

- sehr hohe Klebkraft, auch im Niedertemperaturbereich
- einfache Verarbeitung durch überstehenden Interliner
- lösemittelfrei
- kaltselbstklebend
- trittfest auch in unterlagsfreien Bereichen

### Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, abriebfest, fett- und staubfrei sein. Sollte der Untergrund diesen Forderungen entsprechen, kann die DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm mittels Rolle sofort aufgebracht werden. Damit wird verhindert, dass es Lufteinschlüsse gibt. Der Überlappungsbereich sollte 8 cm betragen.

Bei problematischen, rauen und saugenden Untergründen ist die gesamte Fläche mit DOBAU®- Primer für kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahnen zu primern. Ein Minimalgefälle ist nicht einzuhalten.

Nach dem Ablüften kann die DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm mittels Rolle aufgebracht werden.

Die Dämmung kann mechanisch als auch durch Verklebung mit einem Polyurethan-Kleber aufgebracht werden.

Die DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm kann als Notabdichtung eingesetzt und ca. 6 Wochen genutzt werden. Auf eine Notentwässerung/ausreichende Dachentwässerung ist zu achten. Die Trittfestigkeit bleibt erhalten. Die Not- und Behelfsabdichtung ersetzt keine regelkonforme Abdichtung.

### Technische Angaben

Gesamtdicke:	1,2 mm + 0,2 mm	(DIN EN 1849-1)
Brandverhalten:	Klasse E	(DIN EN 13501-1)
Höchstzugkraft:	> 200 N/50mm	(DIN 12311-1)
Kaltbiegeverhalten:	< - 20 °C	(DIN EN 1109)
Wärmebeständigkeit:	> 100 °C	(DIN EN 1110)
Wasserdichtheit:	> 200 kPa	(DIN EN 1928)
Wasserdampfdurchlässigkeit sd:	> 1500 m	(DIN EN 1931)
Verarbeitungstemperatur:	- 5 °C bis +30 °C	
Untergrundtemperatur:	+ 5 °C bis + 25 °C	

### Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

# DOBAU®-Dampfsperrbahn 1,2 mm

---

## Abmessung/Rolle

Dicke: 1,2 mm + 0,2 mm  
Breite: 1,08 m  
Länge: Standard 25 m  
Sonderabmessung auf Anfrage

## Gewicht/Rolle

ca. 33 kg

## Verbrauch

1,08 m je m<sup>2</sup> bei 8 cm Überlappung

## Lagerung

Stehend im Originalkarton ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, kühl und trocken aufbewahren. Um eine optimale Verklebung auch in der kalten Jahreszeit zu erhalten, sollten die Rollen in einem frostgeschützten Raum stehen und erst kurz vor der Verarbeitung entnommen werden.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 01/24

## Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)