



Selbstklebendes Bitumenband zur Verklebung verschiedener Materialien

Anwendung

DOBAU®- ISONOVO ist ein flexibles, trägerloses Kunststoffbitumenband auf der Basis eines hochwertigen Polymer-Harz-Bitumengemisches. Das Band zeichnet sich durch exzellente Haftung bei extremen Temperaturen und Wetterbedingungen aus. Aufgrund seiner hervorragenden Verarbeitbarkeit im Niedertemperaturbereich wird DOBAU®- ISONOVO vorrangig im Dachbereich eingesetzt. Besondere Verwendung findet DOBAU®- ISONOVO in Produkten des Steildachbereichs (z. B. Kamin- und Wandanschlüsse sowie First- und Gratrollen). Das kaltselbstklebende Band wird durch einen silikonisierten Liner geschützt.

Merkmale

DOBAU®- ISONOVO zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- einfache und schnelle Verarbeitung ohne Zusatzzubehör
- kaltselbstklebend
- abdichtend
- lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- mit Überlänge für Gebrauch in der Produktion

Produktdaten

Dicke:	DIN EN 1849-1	0,6 mm bis 2,0 mm
Klebkraft (23 °C auf Stahl):	DIN EN 1939 (Anhang B)	> 40 N/ 25 mm
Klebkraft (0 °C auf Stahl):	DIN EN 1939 (Anhang B)	> 10 N/ 25 mm
Alterungsbeständigkeit:	DIN EN 1297	min. 5 Jahre
Erweichungspunkt:	DIN EN 52011	≥ 80 °C
Temperaturbeständigkeit:		-10 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: (Luftfeuchtigkeit; φ = 0 % - 95 %)		≥ 0 °C
Haftverhalten/Verträglichkeit:		Exzellent auf Beton- und Keramikziegeln

Verarbeitungshinweise

Bei Frosttemperaturen sollte mit dem Primer COLZUMIX®- Haftgrund (ca. 200 ml/m²) vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung zu erzielen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt jedoch zwischen 0 °C und 25 °C Luft bzw. Oberflächentemperatur.

DOBAU®- ISONOVO muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen und Luftpneinschlüssen ist zu vermeiden. Begehbar- bzw. befahrbar Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Dimensionen

Variable Produktdimensionen (nach Bedarf)

Stärke (mm):	0,7 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,3 – 1,5 – 2,0 – 3,0
Breite (mm):	15 – 20 – 25 – 30 – 50 – 60 – 70 – 80 – 285 – 1000
Länge (m):	5 – 10 – 50 – 60 – 70

Lagerung

DOBAU®- ISONOVO ist mind. 12 Monate ab dem Herstellerdatum in der Originalverpackung haltbar.
Es sollte kühl und trocken gelagert werden.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/24

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de