

DOBAU®

-Metалldach von der Rolle



Selbstklebende, kalt zu verarbeitende Bitumendachbahn mit Aluminiumdecklage

Produktbeschreibung

DOBAU®- Metалldach von der Rolle ist eine kalt zu verarbeitende und selbstklebende Dachbahn auf Bitumenbasis. Die Deckschicht besteht aus einer hochwertig lackierten Aluminiumfolie. Das Produkt eignet sich ideal zur Abdichtung von leicht geneigten Gartenhausdächern. DOBAU®- Metалldach von der Rolle zeichnet sich durch einfache Verarbeitbarkeit ohne Flammeneinsatz und hervorragende Klebkraft aus. Der Decklack ist UV-beständig.

Untergrundvorbereitung

Als Untergrund eignen sich Beton, Mauerwerk, Metall, Kunststoffe (außer PVC) sowie trockenes, nicht harzendes Holz. Der Untergrund muss trocken, staubfrei, silikonfrei, fettfrei und abriebfest sein. Lose Bestandteile sind vorher zu entfernen. Leicht verschmutzte und poröse Untergründe sind vorher mit bituminösem Voranstrich (lösemittelhaltig oder lösemittelfrei) einzustreichen. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass der Voranstrich vor Aufbringung des Metалldachs vollständig getrocknet ist.

Verarbeitung

Das Verlegen der Bahn erfolgt längs zum Gefälle. Zunächst wird die Schutzfolie auf einem schmalen Streifen von ca. 10 cm abgezogen und vorsichtig auf dem Dach angelegt und ausgerichtet. Anschließend wird die Bahn gleichmäßig abgerollt und vorsichtig angelegt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich keine Luftpockets bilden. Der Überlappungsbereich sollte 10 cm betragen. Insbesondere im Überlappungsbereich sollte zum Erreichen einer optimalen Verklebung die Bahn angewalzt werden.

Technische Daten

Flächenbezogene Masse:	1,1 kg/m ² / 1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Komplette Banddicke:	1,1 mm/ 1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Erweichungspunkt:	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Kaltbiegeverhalten:	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Höchstzugkraft:	> 200 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Wasserdichtheit:	bestanden 2 kPa	DIN EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit sd:	> 1500 m	DIN EN 1931
Klebkraft:	> 30 N/25 mm	DIN EN ISO 29862

Lagerung

Das Produkt sollte vor direkter Sonnenstrahlung geschützt und bei 10 °C bis 30 °C gelagert werden. Die Rollen sollten außerdem trocken und stehend aufbewahrt werden. Das Produkt ist nicht frostgefährdet. Die Eigenschaften von DOBAU®- Metалldach von der Rolle bleiben lange Zeit unverändert. Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/25

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de