

DOBAU® -Reparaturband AL



(ehem. ISO-Reparaturband AL)

Elastomerbitumen-beschichtete Aluminiumfolie

Anwendungen

Das DOBAU®- Reparaturband AL klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von

- Fugen und Rissen
- Regenrinnen
- Anschlüssen an Dach und Wand
- Abdeckungen
- Glasdächern und Gewächshäusern
- Stahlkonstruktionen
- Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen

Verarbeitung

Die zu dichtenden Oberflächen müssen trocken, frost-, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein. Poröser oder staubiger Untergrund sollte mit Voranstrich (ca. 200 ml/m²) vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 °C und 45 °C, Luft bzw. Oberflächentemperatur. Zur besseren Haftung im Niedrigtemperaturbereich wird empfohlen, dass DOBAU®- Reparaturbandes AL bei Raumtemperatur zu lagern.

Das DOBAU®- Reparaturband AL muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Sind mehrere Streifen anzusetzen muss die Überlappung mind. 50 mm betragen. Begehbare- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Technische Angaben

DOBAU®- Reparaturband AL ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband. Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebharzen, die durch eine silikonbeschichtete Folie geschützt wird.

Flächenbezogene Masse:	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Komplette Banddicke:	1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Geradheit:	≤ 20 mm/10 m	DIN EN 1849-1
Brandverhalten:	Klasse E	DIN EN 13501-1
Erweichungspunkt:	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Kaltbiegeverhalten:	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Höchstzugkraft:	> 200 N /50 mm	DIN EN 12311-1
Wasserdichtheit:	bestanden	DIN EN 1928
Reißfestigkeit:	> 30 N	DIN EN 12310
Wasserdampfdurchlässigkeit sd:	> 1500 m	DIN EN 1931
Klebkraft:	> 60 N/25 mm	DIN EN 1939
Außenfarben:	alu-blank, weitere Farben auf Kundenwunsch möglich	

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Hersteller

Werk Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Standard-Lieferform

Rollenbreite (mm):	50	75	100	150	225	300
Rollen/Karton:	6	4	3	2	1	1
	12	8	6	4	4	4
	24	12		6		
	36					
Länge/Rolle (m):	10	10	10	10	10	10

Andere VE auf Anfrage möglich.

Empfohlener Voranstrich: COLZUMIX®- Haftgrund

Lagerung

Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei 10 °C bis 30 °C gelagert werden. Die Rollen sollten außerdem trocken und auf den Schnittkanten stehend aufbewahrt werden. Das Produkt ist nicht frostgefährdet. Die Eigenschaften von DOBAU®- Reparaturband AL bleiben lange Zeit unverändert. Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 04/20

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Hersteller

Werk Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf