



Dünnflüssiger, lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Anwendung

DOBAU®- Voranstrich L ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. DOBAU®- Voranstrich L dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

Merkmale

DOBAU®- Voranstrich L zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195 und der AIB DS 835
- verarbeitungsfertig eingestellt
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.
- schnellabbindend
- staubbindend

Verarbeitungshinweise

Witterung

Bei der Verarbeitung von DOBAU®- Voranstrich L müssen Bauteiloberflächen- und Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrocknungsphase zu verhindern.

Untergrund und Ausführung

Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist DOBAU®- Voranstrich L durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen von DOBAU®- Voranstrich L kann durch Streichen oder Anspritzen erfolgen.

Theoretischer Materialverbrauch

ca. 0,2 - 0,3 kg/m², je nach Untergrund

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde ist DOBAU®- Voranstrich L mindestens 12 Monate lagerfähig. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden. Es gilt die "Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF)".

Lieferform

5 l- und 10 l- Gebinde

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Reinigungsmittel

Im abgebundenen Zustand: DOBAU®- SWS Bitumenreiniger, handelsübliche Lösemittel oder Benzin
Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Technische Daten

Bindemittelart: Bitumen
Lösemittelart: Testbenzin
Beschaffenheit: dünnflüssig
Flammpunkt (DIN 53 213): ca. 30 °C
Dichte (DIN 52 004): ca. 0,84 g/cm³

Gefahrenhinweise: R10 Entzündlich

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/23

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de