BIGUMA®-Band

Bande de joint bitumineuse modifiée au polymère, avec aide montage, selon TL Fug-StB

Utilisation

BIGUMA®- Band est une bande de joint bitumineuse fusible selon TL Fug StB. BIGUMA®- Band s'applique pour l'étanchéification de raccords dans la construction de routes asphaltées, tels qu'ils sont présents dans la construction neuve, lors de mesures de conservation ou lors d'excavations. BIGUMA®- Band permet de réaliser des raccords entre des bandes posées également possédant des propriétés d'enrobé différentes, avec des éléments intégrés et avec le béton.

Caractéristiques

BIGUMA®- Band est un profil de bande machinalement fabriqué, préformé, rectangulaire, thermoplastique, à base de bitume modifié au polymère.

BIGUMA®- Band ou les raccords réalisés avec la bande se distinguent par les caractéristiques suivantes :

- coupe transversale rectangulaire précise
- facile à mettre en œuvre
- de bonnes propriétés d'utilisation grâce à la modification aux polymères
- haute résistance au vieillissement du raccord
- résiste aux solutions aqueuses, sels, acides dilués e.a.

Instructions de traitement

Lors de la pose selon les exigences de ZTV Fug-StB, la pose nécessite l'utilisation d'un primaire. Nous recommandons le cas échéant l'utilisation de COLZUMIX®- Haftgrund. BIGUMA®- Band doit être appliqué immédiatement sur le primaire sec, c.-à.-d. résistant au frottement.
BIGUMA®- Band est retiré de la boîte et est disposé le long du bord avec le papier antiadhésif vers le haut. Ensuite, le papier antiadhésif est retiré et la bande de joint est fondue sur un côté en la chauffant, p. ex. à l'aide d'un chalumeau, et pressée fermement sur la surface totale du flanc de joint prétraité. Cela peut se faire avec un auxiliaire de pose ou manuellement, par ex. à l'aide d'une spatule. Par le contact ultérieur avec l'enrobé chaud, la bande de joint fond et une liaison durable des flancs de raccord est réalisée. La bande de joint déjà posée doit être protégée contre le passage de trafic de chantier.

Exigences aux supports

Les surfaces des flancs des couches d'asphalte (bords biseautés, bords sciés, flancs compactés, etc.) doivent être sèches, propres, sans gel et exemptes d'huile et de graisse. Les particules libres doivent être enlevées. Les flancs humides peuvent être séchés à l'air chaud.
Les flancs du joint doivent montrer un compactage bien équilibré et un bon état de surface. Cela peut être assuré par des mesures appropriées lors de la pose de l'enrobé.

Conditions météorologiques

La mise en œuvre peut seulement se faire par temps sec et à une température de surface de minimum 5 °C. En cas de températures plus basses, des mesures supplémentaires seront nécessaires, comme p.ex. réchauffer les flancs du joint à la flamme.

Distribution centralisée
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany
+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Formes de livraison et dimensions

Dimensions	Forme de livraison		
mm (HxL)	m/carton	kg/carton	m/palette
25 x 8	78	25	1.872
30 x 8	73	24,5	1.752
35 x 8	63	24,5	1.512
40 x 8	48	23	1.152
25 x 10	70	23	1.680
30 x 10	63	28,5	1.512
35 x 10	48	26,5	1.152
40 x 10	40	23,5	960
45 x 10	40	28,5	960
50 x 10	31	25	744
60 x 10	33	31	792

D'autres dimensions sur demande
Forme de livraison: 24 cartons sur Europalette
La consommation de COLZUMIX®- Haftgrund se situe vers 0,03 l/m par cm d'épaisseur de couche.

Dimensions recommandées de la bande		
	Hauteur	Largeur
Enrobé bitumineux compacté	Epaisseur de couche + 5 mm	min 10 mm
Asphalte coulé gravillonné	Epaisseur de couche	min 10 mm
Asphalte coulé sans gravillons	Epaisseur de couche - 5 mm	min 10 mm

Stockage

Au frais et au sec!
Hauteur d'empilage maximale : 4 cartons
au moins 12 mois, dans les circonstances mentionnées ci-dessus.

Produits de nettoyage

Outils : BIGUMA®- SWS, essence ou solvant d'usage courant

En cas de contact avec la peau : Pâte nettoyante pour les mains

Prescriptions importantes

Lors de la réalisation de raccords ou de travaux de maintenance, les prescriptions suivantes sont e.a. à respecter dans leur version actuelle respective :

- ZTV Fug-StB
- ZTV A-StB
- ZTV-BEA StB
- ZTV-Asphalt StB

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/24

Distribution centralisée
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany
+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de