

BIGUMA®

-Fertigschlämme E



Boue à base d'une émulsion de bitume

Utilisation

BIGUMA®- Fertigschlämme E est utilisé de préférence pour sceller et ainsi allonger la durée d'utilisation des couches d'enrobé rugueuses et poreuses. Les couches supérieures maigres et seulement superficiellement attaquées peuvent être protégées avec BIGUMA®- Fertigschlämme E contre un endommagement supplémentaire.

Les enrobés d'asphalte trop poreux peuvent être refermés avec BIGUMA®- Fertigschlämme E.

Caractéristiques

BIGUMA®- Fertigschlämme E est conforme aux exigences de la TL Sbit-StB et se caractérise par les éléments suivants :

- écologique, sans solvant
- utilisation facile sans machine
- conception thixotrope, pour une application facile et une bonne stabilité de stockage
- résistant aux contraintes mécaniques

Instructions de traitement

Le coulis doit être agité avant d'être appliqué. BIGUMA®- Fertigschlämme E est réparti uniformément à l'aide d'un racloir en caoutchouc et tiré avec précision sur les points d'écaillage de la surface de l'asphalte.

Par temps chaud, humidifiez légèrement la surface de l'asphalte avec de l'eau avant d'appliquer le coulis.

Afin d'augmenter la rugosité, BIGUMA®- Fertigschlämme E peut être mélangé avec environ 10 % de sable non limoneux de granulométrie 0/2. Les zones traitées ne sont carrossables qu'après le séchage du coulis.

Le temps de séchage est d'environ 2 à 4 heures par couche de coulis.

Les températures basses retardent, les températures élevées accélèrent le processus de séchage. Une deuxième couche de coulis ne doit être appliquée que lorsque la première couche est complètement sèche.

Exigences aux supports

L'enrobé doit être soigneusement nettoyé. Le support doit être de niveau et bien compacté.

L'application de BIGUMA®- Fertigschlämme E ne doit être effectuée sur des couches supérieures en asphalte fraîchement posées qu'après une période de vieillissement d'environ 4 semaines.

Conditions météorologiques

Les travaux ne doivent être effectués que par temps sec.

La température extérieure et de surface ne doit pas descendre en dessous de + 10 °C.

Consommation des matériaux

La consommation de matériaux varie en fonction de l'état du support.

Couche de coulis simple : environ 0,8 - 1,5 kg/m²

Couche de coulis double :

1. couche de coulis : environ 1,0 - 1,5 kg/m²

2. couche de coulis : environ 0,6 - 1,2 kg/m²

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund

Primaire pour les anciens enrobés en asphalte :

BIGUMA®- Fertigschlämme E,

1 : 1 dilué avec de l'eau : environ 0,4 - 0,6 kg/m²

Stockage

BIGUMA®- Fertigschlämme E peut être conservé pendant au moins 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Les récipients doivent être conservés à l'abri du gel. Évitez la lumière directe du soleil ou la forte influence de la chaleur.

Forme de livraison

Fût en plastique : 15 kg, 25 kg, 30 kg

Produits de nettoyage

État frais :

Eau

Dans l'état fixé :

BIGUMA®- SWS, essence ou solvant d'usage courant

En cas de contact avec la peau :

Pâte nettoyante pour les mains

Prescriptions importantes

Lors de l'exécution des travaux d'entretien avec BIGUMA®- Fertigschlämme E, il convient de respecter le ZTV - BEA StB 98.

Données techniques

Propriétés externes (DIN EN 1425) : noir à brun, fluide, uniforme

Perte de poids par évaporation

(DIN 52045-1) : < 30 %

Masse volumique à 25 °C

(DIN EN ISO 3838) : environ 1,30 g/cm³

Type de liant : Bitume routier

Teneur en matières solides : > 70 %

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/22

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund