

BIGUMA®

-Kaltasphalt Spezial



Mélange d'enrobé applicable à froid et stockable

Utilisation

Mélange d'enrobé applicable à froid et stockable pour la réparation de défauts de la chaussée (par ex., nids de poule) dans les zones de circulation, dans le cadre de l'entretien préventif des routes.

BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial ne doit pas être appliqué sur les surfaces soumises à des charges mécaniques élevées, telles que les ronds-points ou les parkings !

Caractéristiques

BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial a fait ses preuves dans l'entretien et la réparation des routes et des chemins.

Cet enrobé froid se distingue par les caractéristiques suivantes :

- faible apport de matériaux et de main-d'œuvre pour la réparation des zones endommagées
- applicabilité facile en toute saison, même par temps de pluie et basses températures
- bonne adhérence
- ne colle pas pendant le stockage ni sur les outils de travail
- résistance au gel
- impact environnemental
- réutilisable comme enrobé de finition

Instructions de traitement

Si nécessaire, redressez les zones endommagées et les brèches sur les bords et nettoyez la poussière, les saletés et les résidus qui s'y trouvent. Ensuite, appliquez l'enrobé froid en plusieurs couches et compactez-le. Pendant l'application, le compactage se fait à l'aide du marteau à action rapide ou d'une plaque vibrante, ainsi qu'à l'aide de la circulation après la décongestion. C'est pourquoi il faut absolument appliquer une quantité importante de produit. La surface doit être émoussée avec du sable concassé afin d'éviter que l'enrobé froid encore frais ne colle aux pneus des véhicules qui roulent dessus. La décongestion peut avoir lieu directement à la suite de l'application. L'humidité sous forme de pluie n'a pas de conséquence négative sur le produit ; toutefois, il faut éviter la stagnation de l'eau.

La résistance au gel de BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial est garantie pour le stockage. L'applicabilité sous des températures extérieures hivernales est quant à elle facilitée lorsque le produit est stocké par exemple de nuit dans une salle chauffée.

IMPORTANT : notez bien !

Du fait des propriétés spécifiques du produit, le processus de durcissement dépend fortement des facteurs extérieurs, telles que les conditions météorologiques. Dans des conditions défavorables, le durcissement complet de l'enrobé froid peut être achevé au bout de 3 à 4 mois. Un durcissement plus rapide, nécessaire dans certains cas, ne peut être obtenu qu'en utilisant des produits spécialement conçus (p. ex. BIGUMA®-AquaBit).

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund

Épaisseur d'application de l'enrobé froid

Enrobé froid	Épaisseur d'application couche unique*	Épaisseur d'application max.	Épaisseur d'application minimale
0/3 mm	env. 3 cm	jusqu'à 10 cm	env. 1,5 cm
0/5 mm	env. 4 cm	jusqu'à 10 cm	env. 2,0 cm
0/8 mm	env. 4 à 5 cm	jusqu'à 12 cm	env. 2,5 cm

*Les épaisseurs d'application plus importantes doivent toujours être réalisées en plusieurs couches.

Stockage

Le gel a un effet négatif sur la qualité du produit. Pendant le stockage, le produit durcit à la surface, ce qui constitue une sorte de couche de protection pour le matériau en dessous. Cette croûte peut être mélangée au matériau frais sans perte de qualité. Les produits emballés peuvent être stockés à l'air libre sans problème, à condition que l'emballage ne soit pas endommagé. Leur durée de stockage minimale est de 12 mois.

Forme de livraison

Fût en plastique : 25 kg

Produits de nettoyage

Outils : BIGUMA®- SWS, essence ou solvant d'usage courant

En cas de contact avec la peau : Pâte nettoyante pour les mains

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 02/21

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund