BIGUMA®-Rep

Masse de réparation pour la construction de routes, applicable à froid

Utilisation

BIGUMA®- Rep est utilisé pour remplir les nids de poule et les éruptions dans les zones en enrobé.
La masse de réparation convient également à la création de rampes, au nivellement des irrégularités et à l'égalisation des entrées et des couvercles de regards.

Caractéristiques

BIGUMA®- Rep se caractérise par les caractéristiques suivants :

- applicable à froid
- mélange rapide et facile de la masse de réparation sur le site de construction
- multi-composants, pour un temps de durcissement rapide grâce à une réaction spécifique
- aucun étanchement de la masse d'enrobé nécessaire
- différentes granulations disponibles pour vos applications individuelles

Instructions de traitement

Conditions météorologiques

Pendant l'application du BIGUMA®- Rep, la température de surface du composant et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. Les effets de l'eau, de la pluie et du gel doivent être évités pendant la phase d'application et de séchage.

Exigences aux supports

Le support d'application doit être propre, sec, exempt d'huile et de graisse ainsi que solide et porteur.
Les pièces détachées doivent être retirées. Le support peut être humide, mais toute eau stagnante doit être éliminée. Si les températures extérieures sont élevées en été, il est recommandé d'humidifier le support.

Exécution

Mélange des composants

Tous les composants sont adaptés les uns aux autres en termes de quantité. Le conteneur de livraison peut servir de récipient de mélange. Le composant réactionnel (poudre) est d'abord mélangé au mélange minéral dans sa totalité, puis 2 litres d'eau sont incorporés. Si la température extérieure dépasse 25 °C, il est recommandé d'ajouter 3 litres d'eau au total. Les outils de mélange appropriés sont les truelles, les pelles ou les mélangeurs électriques. L'émulsion de bitume doit être secouée avant son utilisation. Elle est ajoutée dans sa totalité au mélange minéral humidifié et mélangée jusqu'à l'apparition d'une couleur brune uniforme. Il ne faut pas dépasser une durée de mélange de 2 minutes.

Instructions d'incorporation

La masse de réparation reste applicable pendant 5 à 15 minutes, en fonction de la température extérieure. Plus la température est élevée, plus le temps d'application est court. La masse de réparation est versée dans la zone de réparation préparée et lissée à l'aide d'une truelle ou d'une pelle sous une légère pression et avec un léger surplomb. L'épaisseur d'incorporation pour le mélange minéral 0/3 mm entre 0,5 et 2 cm et pour le mélange minéral 0/5 mm entre 1 et 3 cm.
Après environ 20 à 30 minutes, le site de réparation peut être ouvert à la circulation.

Distribution centralisée
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne
+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Fabricant
Plante TEWE Bauchemie

Stockage

BIGUMA®- Rep peut être conservé pendant au moins 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Les récipients doivent être conservés à l'abri du gel. Évitez la lumière directe du soleil ou la forte influence de la chaleur.

Forme de livraison

Fût en plastique :	composé d'un mélange de minéraux, d'une émulsion bitumeuse ajustée et d'un composant réactif (poudre)
	Granulométries de livraison 0/3 : 19,2 kg
	Granulométries de livraison 0/5 : 20,2 kg
Granulométries de livraison :	0/3 mm 0/5 mm d'autres granulométries sont disponibles sur demande

Produits de nettoyage

Outils :	BIGUMA®- SWS, essence ou solvant d'usage courant
En cas de contact avec la peau :	pâte nettoyante pour les mains

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/22

Distribution centralisée
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne
+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Fabricant
Plante TEWE Bauchemie