

COLZUMIX®

-Haftgrund N2 Plus



Primaire en plastique pour le scellement dans les zones de circulation très denses

Utilisation

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus est un primaire (apprêt) transparent spécialement modifié pour toutes les masses de scellement BIGUMA®- contenant du bitume. Le primaire doit être utilisé en particulier pour les joints dans les zones de circulation en béton, où, en raison de la construction de la zone de circulation en béton, une transmission de force accrue dans la zone des flancs du joint est à prévoir.

En outre, le primaire est à privilégier si une surface critique pour l'adhésion des flancs du joint est à prévoir en raison de la composition du béton. Pour les joints carrossables qui présentent un mouvement supérieur aux valeurs indiquées dans le ZTV - Fug, COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus doit être utilisé en combinaison avec BIGUMA®- N2 Plus.

Caractéristiques

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus répond aux exigences des conditions techniques de livraison des produits de remplissage de joints dans les zones de circulation (TL Fug-StB) et à celles de l'Association suisse de normalisation pour les primaires (SN 670 284a-NA) ainsi qu'à la norme EN 14188-4, type PRH.

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus se distingue par les caractéristiques suivantes :

- pouvoir adhésif solide sur presque toutes les surfaces, en particulier sur l'enrobé et le béton
- convient pour les domaines d'application critiques, tels que les zones aéroportuaires
- séchage rapide du primaire appliqué
- perméabilité élevée à la poussière
- assure une bonne adhérence entre les bords du joint et la masse de scellement BIGUMA®
- résiste aux solutions aqueuses, aux sels, aux acides dilués, etc.
- liquide et fin, et donc facile à appliquer

Instructions de traitement

a) Travail préparatoire

Les joints de béton ou d'asphalte à jointoyer doivent être nettoyés à l'air comprimé ou à la brosseuse, selon les besoins, en veillant à ce qu'il y ait une séparation spatiale entre le nettoyage et le jointoiment. Pour un séchage ou préchauffage artificiels de l'espace de remplissage, il faut utiliser le cas échéant des appareils à air chaud à pression.

b) Application du primaire

Le primaire a pour tâche de lier la poussière adhérent aux parties en béton et en asphalte et de former une couche solidement adhérente, qui s'ancre ensuite à la masse de scellement appliquée. COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus peut être pulvérisé ou brossé sur les bords du joint. Le primaire doit recouvrir complètement les flancs de l'espace de remplissage en formant un film. Il est recommandé de peindre une bande d'environ 1 cm de large sur la surface de la route, des deux côtés du joint. N'utilisez qu'une quantité suffisante de primaire pour éviter que le matériau ne s'accumule au fond du joint.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund

c) Remplissage des joints

Avant d'appliquer la masse de scellement sur le joint, le primaire doit être sec. À cette fin, le primaire doit être résistant à la bavure lorsqu'on le touche avec le doigt. Le joint pré-enduit avec COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus doit être exempt de poussière et sec pour assurer une liaison intensive avec le béton ou l'asphalte. Le scellement doit être effectué immédiatement après le séchage du primaire. Il faut éviter de contaminer le primaire sec avec de la poussière ou de l'eau, car cela réduirait l'adhérence entre le bord du joint et la masse de jointoiment.

Conditions météorologiques

Les joints préalablement traités peuvent être coulés seulement par temps sec et à une température de surface de l'élément de construction supérieure à 0 °C.

Consommation des matériaux

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus : Le besoin en primaire est de 3 % env. de la masse de scellement à poser.

Stockage

Conserver uniquement dans des locaux bien ventilés. Protéger de la lumière directe du soleil. Le produit peut être stocké au moins pendant 24 mois, s'il est stocké dans un endroit frais et sec.

Forme de livraison

Bidons : 5 litres

Produits de nettoyage

Outils : Essence ou solvant d'usage courant

En cas de contact avec la peau : Pâte nettoyante pour les mains

Prescriptions également applicables

Pour la fabrication ou le remplissage des joints, il faut observer entre autres la prescription suivante :

- ZTV Fug-StB

Instructions de sécurité

Il faut absolument observer la fiche de données de sécurité. Elle contient des informations relatives à la sécurité, notamment en ce qui concerne le stockage, le transport et la manipulation de COLZUMIX®-Haftgrund N2 Plus.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/21

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Dortmund