COLZUMIX®-Haftgrund

Primaire synthétique

Utilisation

COLZUMIX®- Haftgrund est un primaire (primer) transparent à base synthétique, pour toutes les masses de scellement bitumineuses BIGUMA®.

Caractéristiques

COLZUMIX®- Haftgrund répond aux exigences des Conditions techniques de livraison pour matériaux de remplissage de joints dans les surfaces de circulation (TL Fug-StB) et à celles de l' « Association suisse de normalisation » pour les primaires (SN 670 284a-NA) ainsi que de EN 14188-4, type PRH.

COLZUMIX®- Haftgrund se distingue par les caractéristiques suivantes :

- bonne adhérence sur pratiquement tous les supports, en particulier sur l'asphalte et le béton
- séchage rapide du primaire appliqué
- haute pénétration de la poussière
- garantit une bonne adhérence entre les flancs des joints et la masse de scellement BIGUMA® introduite
- résiste aux solutions aqueuses, sels, acides dilués, etc.
- très fluide, donc facilement applicable

Instructions de traitement

a) Travail préparatoire

Les joints de béton ou d'asphalte à couler doivent, au besoin, être nettoyés à l'air comprimé ou à l'aide d'une brosseuse. Une séparation spatiale entre les travaux de nettoyage et de coulage doit être respectée. Pour une dessication artificielle ou un réchauffement de l'espace à remplir, des appareils à air chaud à pression peuvent au besoin être utilisés.

b) Application du primaire

Le primaire a pour but de lier la poussière adhérente aux éléments de béton et d'asphalte, et de former une couche solidement adhérente, qui puisse se lier plus tard avec la masse de scellement introduite.
COLZUMIX®- Haftgrund peut être pulvérisé sur les flancs des joints ou appliqué au pinceau.
Le primaire doit couvrir de manière filmogène la totalité des flancs de l'espace de remplissage. Il est recommandé de traiter aussi avec le primaire une bande d'environ 1 cm de large sur la chaussée, ceci des deux côtés du joint.
On doit bien doser le primaire, de sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation de produit sur le fond du joint.

c) Remplissage des joints

Avant d'introduire la masse de scellement dans le joint, le primaire doit être sec. Cela veut dire que le primaire doit résister au frottement au contact du doigt. Le joint prétraité avec COLZUMIX®- Haftgrund doit être exempt de poussière et être sec, pour garantir un lien solide avec le béton ou l'asphalte. Le coulage doit être réalisé immédiatement après le séchage du primaire. Une salissure du primaire séché avec de la poussière ou de l'eau doit être évitée, car elle entraîne une diminution de l'adhérence entre le flanc du joint et la masse de scellement.

Distribution centralisée
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne
+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Fabricant
Plante Dortmund

Conditions météorologiques

Les joints prétraités peuvent seulement être coulés par temps sec et à une température de surface de l'élément de construction supérieure à 0°C.

Consommation des matériaux

COLZUMIX®- Haftgrund :	La quantité nécessaire en primaire comporte environ 3% de la masse de scellement à introduire.

Stockage

Stocker seulement dans des endroits bien ventilés. Protéger contre les rayons directs du soleil.
Le produit peut être conservé au moins 24 mois en cas de stockage dans un endroit frais et sec.

Forme de livraison

Bidons :	10 litres et 30 litres

Produits de nettoyage

Outils :	Essence ou solvant d'usage courant
En cas de contact avec la peau :	Pâte nettoyante pour les mains

Prescriptions également applicables

Lors de la réalisation ou le remplissage de joints, la prescription suivante est entre autres à respecter :

- ZTV Fug-StB

Instructions de sécurité

Il faut absolument observer la fiche de données de sécurité. Elle contient des informations relatives à la sécurité, en particulier concernant le stockage, le transport et le maniement de COLZUMIX®- Haftgrund.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/21

Distribution centralisée
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne
+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Fabricant
Plante Dortmund