

# DOBAU®

## -Abdichtungsband KSK



### Ruban d'étanchéité DOBAU® KSK

Ruban d'étanchéité bitumineux auto-adhésif applicable à froid

#### Utilisation

DOBAU®- Abdichtungsbänder KSK sont des rubans découpés dans la bande DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK plus faciles à manipuler et destinés à l'imperméabilisation des traversées de paroi, angles, arêtes ou autres zones délicates. Les rubans peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

#### Caractéristiques

DOBAU®- Abdichtungsband KSK est un ruban d'étanchéité en bitume polymère auto-adhésif à froid.

Il se distingue par les propriétés suivantes :

- auto-adhésive à froid
- bonne maniabilité à basse température
- immédiatement résistante à l'eau et à la pluie battante
- bon pontage des fissures
- sans solvants
- n'adhère pas aux supports contenant du silicone

#### Instructions de traitement

##### Exigences aux supports

Le support sec doit être lisse, solide, résistant, exempt de poussière et d'autres impuretés. Il ne doit pas y avoir de nids, cavités, fissures, arêtes de matériau en saillie, poussière, goudron, brai, huile de coffrage, anciens revêtements ou autres couches susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adhérence. Au niveau des transitions entre surfaces horizontales et verticales, des goussets doivent être réalisés, par ex. avec du ruban triangulaire BIGUMA®- Dreieck Band. DOBAU®- Abdichtungsband KSK peut être appliquée dès 5 °C sans apprêt. Par temps froid, le support doit être préalablement apprêté avec le système primaire COLZUMIX®-Haftgrund. Avant application, DOBAU®- Abdichtungsband KSK doit être stockée à température ambiante. Selon la température et les conditions climatiques, le temps de séchage du primaire (couche d'env. 200 g/m<sup>2</sup>) peut varier. À 20 °C et 50 % d'humidité relative, le temps de séchage complet est d'env. 2 heures. Le primaire doit être complètement sec avant le collage de la membrane DOBAU®- Abdichtungsband KSK. La membrane d'étanchéité DOBAU®- Abdichtungsband KSK doit être collée dans les 6 heures suivantes. Passé ce délai, il faudra renouveler l'application du primaire.

##### Mise en œuvre

Découper les longueurs nécessaires des bandes, puis, après retrait des films protecteurs, procéder au collage sur les zones concernées et appuyer les bandes d'étanchéité fortement au rouleau en caoutchouc. Pour la découpe, utiliser toujours un couteau bien affûté et l'humidifier régulièrement.

#### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

**Important**

En cas de formation de condensation sur la surface apprêtée, il n'est pas possible d'assurer un collage fiable. Avant de procéder au collage, faire en sorte que le support soit sec. Eviter les charges ponctuelles ou linéaires ainsi que les contraintes pouvant altérer la fonction d'imperméabilisation par enfouissement.

**Données techniques**

Film support :	film HDPE laminé croisé	
Résistance à la traction longitudinale/transversale :	> 200 N/50 mm	(DIN EN 12311-1)
Allongement :	> 150 %	(DIN EN 12311-1)
Résistance à la déchirure :	> 100 N	(DIN EN 12310-1)
Température de pliage à froid :	< -30 °C	(DIN EN 1109)
Etanchéité à l'eau :	> 4 bar/24 h	(DIN EN 1928 B)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	valeur sd $\geq$ 160 m	(DIN EN 1931)
Comportement au feu :	Classe E	(DIN EN 13501-1)
Température de mise en œuvre :	-5 °C à +40 °C	
Résistance à la température :	-30 °C à +80 °C	
Dimensions / rouleau :	Epaisseur :	> 1,5 mm (DIN EN 1849-1)
	Largeur :	1 m
	Longueur :	standard 15 m
Poids / rouleau :	env. 23 kg	
Dimensions spéciales :	sur demande	

**Stockage**

Conservation en position verticale, dans le carton d'origine encore fermé, min. 12 mois sans détérioration. Protéger de l'exposition directe au soleil, conserver au frais et au sec.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/26

**Distribution centralisée**

Dortmunder Gußasphalt GmbH &amp; Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)