



Masse d'étanchéité de toiture à base de bitume polymère contenant des solvants

Utilisation

La masse d'étanchéité pâteuse, thixotrope, contenant des solvants sert à la production de revêtements sans joints (nouveau scellement et rénovation) sur les toits avec des membranes d'étanchéité en bitume ainsi que sur des supports métalliques et minéraux.

Caractéristiques

DOBAU®- Dachelastik se distingue par les caractéristiques suivantes :

- ajustement thixotropique, donc facile et économique à appliquer
- élastique et adapté au pontage des fissures
- résistance thermique élevée
- flexibilité et élasticité élevées, même par temps froid
- résistance élevée au vieillissement et aux UV
- très bonne adhérence aux supports bitumeux et minéraux
- résiste aux solutions aqueuses, aux sels, aux acides dilués, à la chaux, au ciment, etc.

Instructions de traitement

Exigences aux supports

Le support à traiter doit être propre, sec, exempt d'huile et de graisse ainsi que solide et porteur. Les composants desserrés doivent être retirés, les pièces manquantes doivent être réparées. Les bulles et les vagues dans la couche supérieure de la membrane de toiture à enduire doivent être découpées et collées de manière professionnelle. Les fissures et les défauts plus petits doivent être remplis avec la masse DOBAU®- SP, éventuellement avec l'insertion de tissu DOBAU®- Glasseidengewebe.

Un primaire bitumineux n'est généralement pas nécessaire.

Conditions météorologiques

Pendant le traitement, la température de surface du composant et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. Les effets de l'eau, de la pluie et du gel doivent être évités pendant les phases d'application et de séchage à cœur.

Exécution du joint d'étanchéité

DOBAU®- Dachelastik est étalé sur le support après avoir été bien remué et appliqué avec un pinceau ou une lame en caoutchouc en une épaisseur de couche régulière en au moins 2 étapes de travail. Les coups de pinceau doivent être parallèles. La 2e couche ne peut être appliquée qu'après le séchage de la 1ère couche. En fonction des conditions météorologiques, cela est généralement possible après un jour. Au niveau des raccords et sur les surfaces qui risquent de se fissurer (p. ex. toitures en bois, toitures légères en acier), il est nécessaire de travailler dans le tissu en fibre de verre DOBAU®- Glasseidengewebe. Dans le domaine des raccords et des éléments de construction en saillie, il est conseillé de travailler d'abord le matériau en couche mince, de poser le tissu, de le presser et de le fixer en le peignant à nouveau.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Consommation théorique de matériaux

Type de joint	Exécution du joint d'étanchéité	Épaisseur du film humide par couche
Étanchéification des toits plats		
Pente du toit >3°	min. 2 couches	je 1,5 kg/m ²
Rénovation de toits plats		
Pente du toit >3°	min. 2 couches	je 1,5 kg/m ²
Pente du toit ≥ 1,5° < 3°	min. 2 couches avec DOBAU®- Glasseidengewebe	je 1,5 kg/m ²
Couche protectrice pour les travaux de toiture :	saupoudrer environ 1 kg/m ² de DOBAU®- Dachelastik avec 4 - 6 kg/m ² de gravillons d'ardoise 1/3 mm	

Notes d'application technique

Lors de l'utilisation du DOBAU®- Dachelastik, la structure du toit doit être conforme aux exigences de la physique du bâtiment de la structure en question ainsi qu'aux principes des directives pour les toits plats. Dans le cas de membranes à saupoudrage grossier et de membranes en feutre brut et/ou de pentes de toit ≤ 3°, il faut s'attendre à des inclusions d'humidité, donc coller une membrane de couverture bitumineuse par endroits comme couche d'égalisation de la pression de vapeur avant le revêtement.

DOBAU®- Dachelastik contient des solvants aromatiques qui attaquent la mousse rigide de polystyrène. Par conséquent, pour les mesures de rénovation avec amélioration de l'isolation thermique, n'utilisez que des convoyeurs à rouleaux avec des matériaux isolants résistants aux solvants, par exemple du polyuréthane, des fibres minérales. DOBAU®- Dachelastik a été développé pour être utilisé sur des supports conformes à la norme DIN. Dans le cas de supports non conformes à la norme DIN, de supports de type indéterminé et de nouveaux produits, un test préliminaire de compatibilité et d'adhérence est nécessaire.

Stockage

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Forme de livraison

5 kg-, 10 kg- und 25 kg- Container

Produits de nettoyage

État frais :	Eau
Dans l'état fixé :	BIGUMA®- SWS, solvants commerciaux ou essence
En cas de contact avec la peau :	pâte à laver les mains

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Données techniques**Propriétés :**

Agent de liaison :	Bitume polymère
Solvant :	Hydrocarbures
Couleur :	noir
Point éclair (DIN 53 213, partie 1) :	> 23 °C
Teneur en matières solides :	environ 57 %
Épaisseur de la couche :	1 kg/m ² application humide = 0,5 mm couche sèche
Résistance à la chaleur à + 100 °C, Épaisseur de la couche 1 mm, 2 heures. (DIN 52 123) :	pas de ruissellement
Résistance au froid à -15 °C (DIN 52 123) Épaisseur de la couche 1 mm, barre ronde 20 mm :	pas d'écaillage

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/23

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de