

# DOBAU®

## -Dampfsperrbahn 1,2 mm



### Membrane pare-vapeur DOBAU®- 1,2 mm

Membrane pare-vapeur bitumineuse autoadhésive à froid  
selon DIN EN 13970

### Domaines d'application

La membrane pare-vapeur DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm est une membrane renforcée mécaniquement pour une utilisation en toitures plates et inclinées.

### Caractéristiques

La membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm est une membrane bitumineuse polymère auto-adhésive à froid avec un film composite spécial en aluminium sur la face extérieure. Le film de protection avec ses intercalaires débordants des deux côtés (pour faciliter le retrait) est constitué d'un film PEHD siliconé.

- très bonne adhérence même à basse température
- mise en œuvre simple grâce aux intercalaires débordants
- sans solvants
- produit auto-adhésif à froid
- résistante, elle permet de marcher dessus même dans les zones sans support

### Instructions de traitement

Le support doit être sec, résistant à l'abrasion, exempt de graisse et de poussière. Si le support remplit les conditions requises, la membrane pare-vapeur DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm peut être appliquée immédiatement au rouleau. Cela permet d'éviter la formation de bulles d'air. La zone de chevauchement doit être de 8 cm. En présence de supports problématiques, rugueux ou absorbants, il convient d'appliquer DOBAU®- Primer pour bandes bitumineuses autoadhésives à froid. Aucune pente minimale n'est requise. La membrane pare-vapeur DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm pourra être posée au rouleau après séchage de la couche d'apprêt. L'isolation peut être appliquée soit mécaniquement, soit par collage avec une colle polyuréthane. La membrane pare-vapeur DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm peut être utilisée comme étanchéité provisoire pendant environ 6 semaines. Il faut toutefois veiller à un drainage d'urgence / à une évacuation d'eau suffisante du toit. Il reste possible de marcher sur la membrane sans risquer de l'endommager. L'étanchéité provisoire ne remplace toutefois pas une étanchéité conforme aux normes.

### Données techniques

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Epaisseur totale :                  | 1,2 mm + 0,2 mm  | (DIN EN 1849-1)  |
| Comportement au feu :               | Classe E         | (DIN EN 13501-1) |
| Résistance à la traction :          | > 200 N/50 mm    | (DIN 12311-1)    |
| Comportement au pliage à froid :    | < - 20 °C        | (DIN EN 1109)    |
| Résistance à la chaleur :           | > 100 °C         | (DIN EN 1110)    |
| Etanchéité à l'eau :                | > 200 kPa        | (DIN EN 1928)    |
| Perméabilité à la vapeur d'eau sd : | > 1500 m         | (DIN EN 1931)    |
| Température d'application :         | -5 °C - +30 °C   |                  |
| Température du support :            | + 5 °C - + 25 °C |                  |

### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

# DOBAU®-Dampfsperrbahn 1,2 mm

## Dimensions / rouleau

Épaisseur : 1,2 mm + 0,2 mm  
Largeur : 1,08 m  
Longueur : Standard 25 m  
Dimensions spéciales sur demande

## Poids / rouleau

env. 33 kg

## Consommation

1,08 m par m<sup>2</sup> avec un chevauchement de 8 cm

## Stockage

Conservation en position verticale, dans le carton d'origine encore fermé, min. 12 mois sans détérioration. Protéger de l'exposition directe au soleil, conserver au frais et au sec. Afin d'obtenir une adhérence optimale même pendant la saison froide, stocker les rouleaux dans un local à l'abri du gel et ne les sortir que peu avant la mise en œuvre.

Fiche Technique page 2

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/26

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)