

# DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege



## Membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite avec armature en voile de verre DOBAU®- BLR

Membrane pare-vapeur bitumineuse auto-adhésive à froid et à charge d'incendie réduite selon DIN EN 13970/ DIN 18234

### Utilisation

La membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite avec armature en voile de verre DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege est utilisée dans le domaine des toitures plates selon DIN EN 13970 pour les toitures industrielles avec structure en tôles trapézoïdales en acier selon DIN 18234 et la directive relative aux constructions industrielles.

### Caractéristiques

Membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite avec armature en voile verre DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege est une membrane pare-vapeur bitumineuse polymère renforcée par un voile, avec un film composite en aluminium antidérapant spécial. Le film protecteur PP siliconé sur les deux faces, muni d'intercalaires débordants, permet une application plus simple et plus fiable.

La membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite avec armature en voile de verre DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege se distingue par les propriétés suivantes :

- très bonne adhérence même à basse température
- pose rapide et simple
- haute résistance à la déchirure
- charge d'incendie réduite
- étanche à la vapeur (valeur sd > 1500 m)

### Instructions de traitement

Le support doit être sec, résistant à l'abrasion, exempt de graisse et de poussière. Si ces conditions sont remplies, la membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite avec armature en voile de verre DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege peut être posée à plat en la déroulant droit sur toute la surface.

La zone de chevauchement doit être de 8 cm. Les chevauchements longitudinaux doivent être collés sur toute la surface en appuyant dessus au rouleau ou en y appliquant le poids du corps de la personne qui effectue la pose. Tout particulièrement lors de la réalisation des joints transversaux, il faut veiller à ce que la bande inférieure soit bien tendue pour éviter tout affaissement. Il n'est pas suffisant d'appuyer sur les chevauchements au racloir en caoutchouc. L'isolation peut être appliquée soit mécaniquement, soit par collage avec une colle polyuréthane liquide.

En présence de supports problématiques, rugueux ou absorbants, il convient d'appliquer un l'apprêt DOBAU®- primer pour bandes bitumineuses ou une couche primaire COLZUMIX®- Haftgrund sur toute la surface pour améliorer l'adhérence du produit.

La membrane pare-vapeur à charge d'incendie réduite avec armature en voile de verre DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege pourra être posée après séchage de la couche d'apprêt.

Dans le cas des profils trapézoïdaux en acier revêtus de plastique, vernis ou non, aucun apprêt n'est nécessaires.

### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

# DOBAU®-Dampfsperrbahn BLR mit Glasgelege

## Données techniques

|                                              |                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Film support :                               | film composite aluminium renforcé par un voile, optimisé pour une meilleure adhérence |                          |
| Comportement au feu :                        | Classe E                                                                              | DIN EN 13501-1           |
| Pouvoir calorifique :                        | < 10.500 kJ/m <sup>2</sup>                                                            | DIN EN 51900-1           |
| Résistance à la traction :                   | > 800 N/50 mm                                                                         | DIN 12311-1              |
| Allongement longitudinal/transversal :       | > 2 %                                                                                 | DIN EN 12311-1           |
| Comportement au pliage à froid :             | < - 20 °C                                                                             | DIN EN 1109              |
| Etanchéité à l'eau :                         | essais passés                                                                         | DIN EN 1928              |
| Durabilité après vieillissement artificiel : | > essais passés                                                                       | DIN EN 1296/ DIN EN 1931 |
| Résistance aux chocs :                       | essais passés                                                                         | DIN EN 12691             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau :             | sd-Wert > 1500 m                                                                      | DIN EN 1931              |
| Température d'application :                  | -5 °C - +30 °C                                                                        |                          |
| Température du support :                     | +5 °C - +25 °C                                                                        |                          |

## Dimensions / rouleau

|             |             |
|-------------|-------------|
| Epaisseur : | env. 0,5 mm |
| Largeur :   | 1,08 m      |
| Longueur :  | sur demande |

## Dimensions spéciales

sur demande

## Consommation

1,08 m par m<sup>2</sup> avec un chevauchement de 8 cm

## Stockage

Conservation en position verticale, dans le carton d'origine encore fermé, min. 12 mois sans détérioration. Protéger de l'exposition directe au soleil, conserver au frais et au sec. Afin d'obtenir une adhérence optimale même pendant la saison froide, stocker les rouleaux dans un local à l'abri du gel et ne les sortir que peu avant la mise en œuvre.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/26

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)