

DOBAU®

-Garagenband KSK



Ruban pour garages DOBAU®- KSK

Ruban d'étanchéité bitumineux auto-adhésif applicable à froid

Utilisation

Le ruban pour garages DOBAU®- Garagenband KSK a été spécialement développé pour les exigences des raccords de garages, comme le pontage des joints de garages préfabriqués. Cette version spécifique du produit se distingue par une excellente résistance aux intempéries et une très bonne résistance aux rayons UV.

Caractéristiques

Le ruban pour garages DOBAU®- Garagenband KSK est une membrane d'étanchéité en bitume polymère auto-adhésive à froid.

Le produit se caractérise par les points suivants :

- autoadhésif à froid
- bonne aptitude à la mise en œuvre à basse température
- résistance immédiate à l'eau et à la pluie battante
- bon pontage des fissures
- sans solvants

Instructions de traitement

Exigences aux supports

Le support sec doit être lisse, solide, résistant, exempt de poussière et d'autres impuretés. Il ne doit pas y avoir de nids, cavités, fissures, arêtes de matériau en saillie, poussière, goudron, brai, huile de coffrage, anciens revêtements ou autres couches susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adhérence.

Le ruban pour garages DOBAU®- Garagenband KSK peut être appliqué dès 10 °C sans apprêt. Par temps froid, autour du point de congélation, le support doit être préalablement apprêté avec le système primaire COLZUMIX®- Haftgrund. Avant application, DOBAU®- Garagenband KSK doit être stocké à température ambiante.

Selon la température et les conditions climatiques, le temps de séchage du primaire (couche d'env. 200 g/m²) peut varier. À 20 °C et 50 % d'humidité relative, le temps de séchage complet est d'environ 2 heures.

Le primaire doit être complètement sec avant le collage du ruban pour garages DOBAU®- Garagenband KSK. Le ruban pour garages DOBAU®- Garagenband KSK doit être collé dans les 6 heures suivantes. Passé ce délai, il faudra renouveler l'application du primaire.

Instructions de traitement

Découper les longueurs nécessaires des bandes, puis, après retrait des films protecteurs, procéder au collage sur les zones concernées et appuyer les bandes d'étanchéité fortement au rouleau en caoutchouc. Pour la découpe, utiliser toujours un couteau bien affûté et l'humidifier régulièrement.

Important

En cas de formation de condensation sur la surface apprêtée, il n'est pas possible d'assurer un collage fiable. Avant de procéder au collage, faire en sorte que le support soit sec. Eviter les charges ponctuelles ou linéaires ainsi que les contraintes pouvant altérer la fonction d'imperméabilisation par enfouissement.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Données techniques

Film support :	Film support : film composite multicouche laminé croisé en PEHD, aluminium et PET, avec bloqueur de rayons UV, ne laisse pas passer les rayons UV	
Résistance à la traction longitudinale/transversale :	L: > 150 N/25 mm Q: > 150 N/25 mm	(DIN EN 12311-1) (DIN EN 12311-1)
Allongement longitudinal/transversal :	L: Ø 150 %/25 mm de largeur Q: Ø 80 %/25 mm de largeur	(DIN EN 12311-1) (DIN EN 12311-1)
Résistance à la déchirure longitudinale/transversale :	> 100 N	(DIN EN 12310-1)
Force d'adhérence :	> 30 N/25 mm	(DIN EN ISO 29852)
Point de ramollissement :	> 85 °C	(DIN EN 1427)
Comportement au pliage à froid :	< -20 °C	(DIN EN 1109)
Etanchéité à l'eau :	> 4 bar/24 h	(DIN EN 1928 B)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	valeur sd ≥ 120 m	(DIN EN 1931)
Effets de l'eau :	W1-E (W1.1.-E, W1.2-E), W4-E	(DIN 18533)
Pontage de fissures :	RÜ1-E à RÜ3-E	(DIN 18533)
Comportement au feu :	Classe E	(DIN EN 13501-1)
Température d'application :	-5 °C - +40 °C	
Résistance à la température :	-30 °C - +80 °C	
Dimensions / rouleau :	Epaisseur : Largeur : Longueur :	> 1,5 mm (DIN EN 1849-1) Standard 300 mm Standard 10 m
Dimensions spéciales :	Autres dimensions disponibles sur demande	
Masse surfacique :	> 1,5 kg/m ²	(DIN EN 1849-1)
Poids / rouleau :	env. 4,5 kg	

Produits système

- COLZUMIX®- Haftgrund
- DOBAU®- 2SA Dichtungsband

Stockage

Conservation en position verticale, dans le carton d'origine encore fermé, min. 12 mois sans détérioration. Protéger de l'exposition directe au soleil, conserver au frais et au sec.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Fiche Technique page 2

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de