

DOBAU®

-Metalldach von der Rolle



Toiture métallique en rouleau DOBAU®

Membrane de toiture bitumineuse autoadhésive à froid
avec couche de finition en aluminium

Description de produit

DOBAU®- Metalldach von der Rolle est une membrane de toiture autoadhésive à froid à base de bitume. La couche de finition est constituée d'une feuille d'aluminium laquée de haute qualité. Le produit est idéal pour l'étanchéification des toitures de cabanes de jardin à faible pente. DOBAU®- Metalldach von der Rolle se distingue par une mise en œuvre simple sans utilisation de flamme et une excellente force d'adhérence. Le revêtement de toiture est résistant aux rayons UV.

Support

Les supports compatibles sont le béton, la maçonnerie, le métal, les plastiques (sauf le PVC) ainsi que le bois sec non résineux. Le support doit être sec, exempt de poussière, de silicone, de graisse et résistant à l'abrasion. Les éléments non adhérents doivent être éliminés au préalable. Les supports légèrement sales et poreux doivent être préalablement traités avec un primaire bitumineux (avec ou sans solvant). Il est impératif de veiller à ce que le primaire soit complètement sec avant la mise en œuvre de la membrane.

Instructions de traitement

La pose de la membrane s'effectue dans le sens de la pente. Dans un premier temps, le film de protection doit être retiré sur une bande étroite d'environ 10 cm, puis on positionne la membrane avec précaution sur le toit et on l'aligne. Ensuite, la membrane doit être déroulée de manière régulière et appliquée avec précaution. Veiller à éviter toute formation de bulles d'air. La zone de chevauchement doit être de 10 cm. En particulier dans cette zone, la membrane doit être marouflée afin d'obtenir une adhérence optimale.

Données techniques

Masse surfacique :	1,1 kg/m ² / 1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Epaisseur totale de la bande :	1,1 mm/ 1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Point de ramollissement :	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Comportement au pliage à froid :	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Résistance maximale à la traction :	> 200 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Etanchéité à l'eau :	essai passé, 2 kPa	DIN EN 1928
Perméabilité à la vapeur d'eau sd :	> 1500 m	DIN EN 1931
Force d'adhérence :	> 30 N/25 mm	DIN EN ISO 29862

Stockage

Le produit doit être protégé contre l'exposition directe au soleil et stocké entre 10 °C et 30 °C. Les rouleaux doivent être conservés au sec et debout. Le produit ne craint pas le gel. Les propriétés de la bande de réparation DOBAU®- Metalldach von der Rolle restent stables pendant une longue période. Il est toutefois recommandé de poser le produit dans les 12 mois.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Fiche Technique page 1

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de