

DOBAU® -Reparaturband AL



(Bande de réparation DOBAU®- AL)

Feuille d'aluminium revêtue de bitume élastomère

Utilisation

La bande de réparation DOBAU®- Reparaturband AL adhère et assure une étanchéité fiable sur le métal, les plastiques, le béton, la maçonnerie, les enduits, le bois et le verre. Elle est particulièrement adaptée pour l'étanchéification de

- joints et fissures
- gouttières
- raccords de toiture et murs
- couvertines
- verrières et serres
- structures en acier
- couvertures de toiture, bandes d'égout et noues

Instructions de traitement

Les surfaces à étanchéifier doivent être sèches, exemptes de givre, graisse et de silicone, et résistantes à l'abrasion. Les supports poreux ou poussiéreux doivent être prétraités avec un primaire (env. 200 ml/m²) afin d'obtenir une adhérence optimale. La température de mise en œuvre la plus favorable se situe entre 5 °C et 45 °C, tant pour l'air que pour la surface d'application. Pour améliorer l'adhérence lorsqu'il fait froid, il est recommandé d'entreposer la bande de réparation DOBAU®- Reparaturbandes AL à l'intérieur à température ambiante. La bande de réparation DOBAU®- Reparaturbandes AL doit être fortement appuyée après application. Éviter la formation de zones creuses (bulles). S'il est nécessaire de poser plusieurs bandes, le chevauchement doit être d'au moins 50 mm. Les sols sur lesquels circulent des piétons ou des véhicules ne sont pas adaptés à la mise en œuvre du produit.

Données techniques

La bande de réparation DOBAU®- Reparaturband AL est une bande d'étanchéité autoadhésive à froid. La feuille d'aluminium est traitée en surface, résistante aux UV et présente une bonne résistance mécanique. La masse de revêtement est composée de bitume élastomère et de résines adhésives de haute qualité, protégées par un film siliconé.

Masse surfacique :	1,5 kg/m² ± 0,2 kg/m²	DIN EN 1849-1
Épaisseur totale du ruban :	1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Rectitude :	≤ 20 mm/10 m	DIN EN 1849-1
Comportement au feu :	classe E	DIN EN 13501-1
Point de ramollissement :	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Comportement au pliage à froid :	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Résistance maximale à la traction :	> 200 N /50 mm	DIN EN 12311-1
Étanchéité à l'eau :	essai passé	DIN EN 1928
Résistance à la déchirure :	> 30 N	DIN EN 12310
Perméabilité à la vapeur d'eau sd :	> 1.500 m	DIN EN 1931
Force d'adhérence :	> 60 N/25 mm	DIN EN ISO 29862
Coloris extérieurs :	aluminium brut, autres coloris possibles sur demande	

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Format standard

Largeur / rouleau (mm) :	50	75	100	150	200	225	250	300
Longueur / rouleau (m) :	10	10	10	10	10	10	10	10
Rouleaux / carton :	6	4	3	2	1	1	1	1
Rouleaux / palette :	432	288	216	144	72	72	72	72

Autres formats sur demande.

Apprêt recommandé : COLZUMIX®- Haftgrund

Stockage

Le produit doit être protégé contre l'exposition directe au soleil et stocké entre 10 °C et 30 °C.
Les rouleaux doivent être conservés au sec et debout sur les chants. Le produit ne craint pas le gel.
Les propriétés de la bande de réparation DOBAU®- Reparaturband AL restent stables pendant une longue période. Il est toutefois recommandé de poser le produit dans les 12 mois.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de