

BIGUMA® -Bordsteinfugenkitt



BIGUMA®- Voegkit voor stoepranden

Plastische, oplosmiddelhoudende, koud plamuurbare
1-component-bitumenkit

Toepassing

BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt wordt bij voorkeur voor het opvullen van verbindingvoegen bij het leggen van stoepranden gebruikt en voor het opvoegen van trappen op basis van onderdelen van geprefabriceerd beton, bv. bij tribunegebouwen in sportfaciliteiten. Door zijn speciale eigenschappen is BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt in staat om de door aardverzakkingen of temperatuurwisselingen veroorzaakte spanningen tussen bouwelementen schadevrij te doen afnemen.

Kenmerk

BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt rep. de met de voegmassa geproduceerde voegen onderscheiden zich door volgende kenmerken:

- hoge bewegingsopname en goed hechtingsvermogen
- hoge warmteresistentie
- zeer goed gedrag bij lage temperaturen
- resistent tegen waterige oplossingen, strooizout e. a.
- waterdicht

Verwerkingsinstructies

a) Eisen aan de ondergrond

De op te vullen voegen dienen, al naar behoefte, met perslucht netjes uitgeblazen of met een borstelmachine gereinigd te worden, waarbij er op een ruimtelijke scheiding tussen reinigings- en spuitgietwerkzaamheden gelet moet worden. Voor BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt dient het speciaal op dit materiaal afgestemde voorstrijkmiddel COLZUMIX®- VFB gebruikt te worden.

De grondverf heeft de taak, het aan beton hechtende stof te binden en een vasthechtende laag te vormen die later met de ingebrachte voegkit verbonden wordt.

b) Voegen vullen

De stoeprandvuller moet worden aangebracht aan de zijkanten van de stoepranden (stoeprandvoegen) voordat de stoepranden worden geplaatst. Het gebruik van een getande spaan (8 mm) wordt aanbevolen voor het aanbrengen van de voegvuller. Na het plaatsen van de stoepranden moet het overtollige voegvulmiddel worden verwijderd of moet het oppervlak worden gladgestreken met een voegspijker of gladde spaan.

Voor een glad oppervlak op de voeg moet de voegspijker of gladde spaan worden bevochtigd met een lossingsmiddel (bijvoorbeeld een mengsel van afwasmiddel en water). Na het gladstrijken is het raadzaam om het oppervlak van de voeg af te strooien met fijn zand (bijv. kwartszand, gebroken zand).

Materiaalverbruik

BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt:

afhankelijk van de afmetingen van de voeg

Grondverf:

De behoefte aan voorstrijkmiddel (COLZUMIX®- VFB) bedraagt ca. 3% van de in te brengen voegmassa

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Opslag

Alleen in de originele verpakking op een koele, goed geventileerde plaats bewaren. Het product is bij een koele en droge opslag in de afgesloten originele verpakking minstens 12 maanden lang houdbaar.

Leveringsvorm

Originele verpakking: 12 kg

Technische gegevens

Dichtheid: 1,5 g/cm³

Grondverf: COLZUMIX®- VFB

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/24

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de