

BIGUMA®

-Emulsion BE60 REP



(voorheen: Hilgers-U60K; Biguma-U60K)

Type: C60B4-REP



Toepassing

BIGUMA®- Emulsion BE60 REP wordt gebruikt voor de onderhoudsmethode 'spuiten en afstrooien' volgens ZTV BEA-StB. Dankzij het geoptimaliseerde vloeigedrag kan deze bitumenemulsie ook bij een lichte helling worden gebruikt. Het materiaal kan koud worden verwerkt.

Conformiteit

BIGUMA®- Emulsion BE60 REP is gecertificeerd als kationische bitumenemulsie C60B4-REP in overeenstemming met het nationale kader TL BE-StB en de geharmoniseerde Europese norm DIN EN 13808. De hoge kwaliteitseisen worden gegarandeerd door onze continue kwaliteitsborging.

Kenmerk

Het breekgedrag van BIGUMA®- Emulsion BE60 REP is afgestemd op de gangbare splitsoorten en gebruikelijke onderlagen. De sproei-eigenschappen van deze emulsie zijn aangepast aan de gebruikelijke machines en zorgen voor een gemakkelijke verwerking. Door de combinatie van een sterke kleefkracht en robuuste materiaaleigenschappen is BIGUMA®- Emulsion BE60 REP bij correct gebruik optimaal geschikt voor het verhelpen van materiaalfouten zoals netscheuren, verschraling en (in beperkte mate) loskomende asfaltkorrels.

BIGUMA®- Emulsion BE60 REP is een bijzonder gemakkelijk te verwerken product met de volgende kenmerken:

- goede hechting van de emulsie op de ondergrond
- zeer groot hechtingsvermogen van steengruis
- gemakkelijke en regelmatige verspuitbaarheid
- zeer goede verzegelingseigenschappen
- hoge opslagstabiliteit van de emulsie
- voldoet aan de nationale voorschriften
- voldoet aan de Europese voorschriften
- voordelig geprijsd reparatie- en instandhoudingsmateriaal voor de handhaving van wegen
- herleidt bij tijdig gebruik hoge kosten voor de wegenreparatie tot een minimum
- milieuvriendelijk

Verwerkingsinstructies

BIGUMA®- Emulsion BE60 REP moet worden verwerkt bij een temperatuur van 20 tot 70 °C. Het opwarmen van afgekoelde emulsie moet voorzichtig gebeuren. Voor het homogeniseren moeten vóór de verwerking de vaten worden gerold en de containers worden omgeroerd.

Bij koud en regenachtig weer mag BIGUMA®- Emulsion BE60 REP niet worden gebruikt.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers

Materiaalverbruik

Voor de onderhoudsmethode 'afstrooien en afsplitten' wordt het bereik van de verbruikshoeveelheden voor bitumenemulsie en split gespecificeerd in ZTV BEA-StB 09. Op basis hiervan moet de juiste verbruikswaarde worden bepaald, rekening houdend met de bouwkundige omstandigheden. Zo moet bijv. bij grovere, verschaalde onderlagen en een schaduwrijke ligging een hogere verbruikshoeveelheid worden gekozen, bij een hogere verkeersbelasting daarentegen een lagere.

Verbruik volgens ZTV BEA-StB 09/13

Type bindmiddel	Hoeveelheid bindmiddel [kg/m ²]	Grof gesteente	Type bindmiddel
		Geleverde korrelgrootte	Hoeveelheid [kg/m ²]
BIGUMA®- Emulsion BE60 REP	1,4 - 1,8	2/5	9 tot 14
	1,6 - 2,2	5/8	11 tot 17

Leveringsvorm

De volledige uitvoering van de spuitwerkzaamheden

Tankwagens

Servicetanks

IBC-container 1000 kg

Wegwerpvat 200 kg

Bus 30 kg

andere verpakkingseenheden op aanvraag

Opslag

Ten minste 4 weken houdbaar in ongeopende originele verpakking. De containers moeten vorstvrij worden bewaard. Vermijd direct zonlicht.

Reiniging

Als het vers is:

Water

In de set state:

BIGUMA®- SWS of benzine

Bij huidcontact:

Handwas pasta

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers

Technische gegevens

BIGUMA®- Emulsion BE60 REP					C60B4-REP
Kenmerk		DIN EN	Eenheid	Kl.	Verzoeken
Te bepalen bij de bitumenemulsie					
Breekgedrag: Brekingsvermogen (Forshammer-vulmiddel)*	13075-1		4		110 tot 195
Bindmiddelgehalte	1428	M.-%	6		58 tot 62
Uitlooptijd, 2 mm bij 40 °C*	12846-1	s	3		15 tot 70
2 mm bij 40 °C*			0		KA
Zeeffrest 0,5 mm - zeef	1429	M.-%	4		≤ 0,5
Zeeffrest na 7 dagen 0,5 mm - zeef			4		≤ 0,5
Hechtingsgedrag met referentiegesteente*	13614	%	2		≥ 75
Am Te bepalen bij het teruggewonnen bindmiddel (terugwinning volgens DIN EN 13074-1)					
Penetratie bij 25 °C*	1426	0,1 mm	5		≤ 220
Verwekingspunt ring en bol*	1427	°C	8		≥ 35
Cohesie (alleen type BP)					
Slingerproef*	13588	J/cm ²			-
Breekpunt volgens Fraass	12593	°C			-
Elastisch herstel bij 10 °C	13398	%			-
Te bepalen bij het teruggewonnen en gestabiliseerde bindmiddel (bindmiddelstabilisatie volgens DIN EN 13074-2)					
Penetratie bij 25 °C*	1426	J/cm ²	1		DS
Verwekingspunt ring en bol*	1427	°C	1		DS
Cohesie (alleen type BP)					
Slingerproef*	13588	J/cm ²			-
Elastisch herstel bij 10 °C	13398	%			-

*essentiële kenmerken volgens DIN EN 13808:2013

Technische gegevens pagina 3

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/21

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers