

BIGUMA®

-Fertigschlämme L



(voorheen Stradafix®)

Op inbouw voorbereide, oplosmiddelhoudende poriënvulmassa met fijnkorrelige mineralen

Toepassing

BIGUMA®- Fertigschlämme L dient voor het sealen van asfaltoppervlakken volgens ZTV BEA-StB en voor het opruisen van verouderde asfaltdekkingen. De poriënvuller wordt ook gebruikt voor het sealen van ruwe en poreuze asfaltlagen, om de gebruiksduur ervan te verlengen. Verschaalde en slechts oppervlakkig aangetaste dekkingen kunnen met BIGUMA®- Fertigschlämme L tegen verdere beschadiging worden beschermd. Asfaltwegen die te poreus zijn aangelegd, kunnen met BIGUMA®- Fertigschlämme L worden gesloten.

Kenmerk

BIGUMA®- Fertigschlämme L voldoet aan de eisen van de TL Sbit en onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

- werkt regenererend op het bindmiddel van de oude asfaltonderlaag
- is direct na de applicatie resistent tegen oppervlaktewater
- eenvoudige toepassing zonder gebruik van een machine
- thixotropisch ingesteld, daarom eenvoudige verwerking en goede opslagstabiliteit
- resistent tegen aanzienlijke mechanische belasting

Verwerkingsinstructies

De slem resp. poriënvuller moet vóór de verwerking worden omgeroerd. BIGUMA®- Fertigschlämme L wordt met een rubberen schuif gelijkmatig verdeeld en vlak afgetrokken over de splitpieken van het asfaltdek. Bij gebruik van BIGUMA®- Fertigschlämme L op vers asfalt is het aan te bevelen om dit eerst te testen, omdat in de behandelde laag verweking kan optreden. De behandelde oppervlakken mogen pas na het drogen van de slem worden bereden. De droogtijd bedraagt ongeveer 2 - 4 uur per slemlaag.

Lagere temperaturen vertragen, hogere temperaturen versnellen het droogproces. Een tweede slemlaag mag pas worden aangebracht, wanneer de eerste laag volledig droog is.

BIGUMA®- Fertigschlämme L is niet bedoeld voor profileren.

Algemeen geldt dat de slem kan worden gebruikt voor het aanbrengen van een extra slijtlaag op asfalt dat aan hoge mechanische belasting wordt blootgesteld. Bij het gebruik van het product is een afdichtende werking, zoals voor speciale toepassingen vereist is (bijv. bij mobiele silo's), uitdrukkelijk uitgesloten. Deze functie is uitsluitend van toepassing bij de oorspronkelijk bedoelde oppervlakteafdichting.

Eisen aan de ondergrond

Het dek moet zorgvuldig worden gereinigd. De ondergrond moet vlak en goed verdicht zijn.

Verse asfaltdekkingen moeten eerst ca. 4 weken aan de weersomstandigheden worden blootgesteld, voordat BIGUMA®- Fertigschlämme L erop wordt aangebracht.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabrik Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Weersomstandigheden

De werkzaamheden mogen alleen bij droog weer worden uitgevoerd. De buiten- en oppervlaktetemperatuur mag niet lager zijn dan +5 °C.

Materiaalverbruik

Het materiaalverbruik verschilt naargelang de eigenschappen van de ondergrond.

Enkele slemlaag:	ca. 0,8 - 1,5 kg/m ²
Dubbele slemlaag:	
1e slemlaag:	ca. 1,0 - 1,5 kg/m ²
2e slemlaag:	ca. 0,6 - 1,2 kg/m ²

Opslag

In de ongeopende originele verpakking is BIGUMA®-Fertigschlämme L ten minste 12 maanden houdbaar. Vermijd direct zonlicht en blootstelling aan hitte. Het veiligheidsinformatieblad moet in acht worden genomen. Het bevat veiligheidsrelevante informatie, met name voor de opslag, het transport en de behandeling van BIGUMA®-Fertigschlämme L.

Leveringsvorm

Kunststof verpakkingen: 30 kg

Reiniging

In verse toestand:	water
In uitgeharde toestand:	BIGUMA®-SWS, benzine of gewone oplosmiddelen
Bij huidcontact:	Handwaspasta

Andere geldende voorschriften

Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden met BIGUMA®-Fertigschlämme L moeten de ZTV-BEA StB in acht worden genomen.

Technische gegevens

Direct waarneembare eigenschappen (DIN EN 1425):	zwart, vloeierend, gelijkmatig
Gewichtsverlies door verdamping (DIN 52045-1):	< 25 %
Dichtheid bij 25 °C (DIN EN ISO 3838):	ca. 1,30 g/cm ³
Soort bindmiddel:	bitumen
Oplosmiddel:	koolwaterstoffen
Vastestofgehalte:	> 70 %

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/21

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf