

BIGUMA®

-Kaltasphalt Spezial



Opslagbaar, koud inbouwbaar asfaltmengsel

Toepassing

Houdbaar, koud te verwerken asfaltmengsel voor het repareren van schade aan bereden wegen (bijv. kuilen) in het kader van het preventieve wegenonderhoud. BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial mag niet worden gebruikt op plaatsen die aan een hoge mechanische belasting worden blootgesteld, bijv. keerplaatsen of parkeerplaatsen!

Kenmerk

BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial heeft zich bewezen bij het onderhoud en de reparatie van wegen en paden.

Het koude asfalt heeft de volgende kenmerken:

- gering materiaalverbruik en weinig te leveren werk bij de eliminatie van beschadigde plaatsen
- gemakkelijke verwerkbaarheid bij elke weersgesteldheid, dus ook bij nat weer en lage temperaturen
- goede hechting
- geen dichtplakken tijdens de opslag, geen vastplakken aan de arbeidswerktuigen
- vorstbestendigheid
- milieuvriendelijkheid
- herbruikbaarheid als breekasfalt

Verwerkingsinstructies

Indien nodig moeten de beschadigde plekken of breuken aan de randen worden rechtgemaakt en grondig van stof, vuil en losse bestanddelen worden gereinigd. Het koude asfalt wordt in lagen, met een lichte verheffing aangebracht en verdicht. Het verdichten gebeurt tijdens de werkzaamheden met behulp van een verdichtingsmachine of trilplaat, en door het rijdende verkeer nadat de weg weer is vrijgegeven. Daarom is het essentieel dat het asfalt met een verheffing wordt aangebracht. Het oppervlak moet met brekerzand worden afgestompt, om te voorkomen dat het verse koude asfalt aan de banden van het overrijdende verkeer blijft plakken. De vrijgave voor het verkeer kan direct na de werkzaamheden plaatsvinden. Vocht in de vorm van nattigheid heeft geen nadelig effect, maar plassen water moeten worden verwijderd. De vorstbestendigheid van BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial is gegarandeerd voor de opslag, maar de verwerkbaarheid bij winterse buitentemperaturen wordt vergemakkelijkt, als het product bijv. 's nachts in een verwarmde hal wordt opgeslagen.

BELANGRIJK: Absoluut in acht te nemen!

Door de productspecifieke eigenschappen is het uithardingsproces zeer sterk afhankelijk van externe invloeden, zoals bijv. de weersomstandigheden. Onder ongunstige omstandigheden is het mogelijk dat de volledige uitharding van het koude asfalt pas na 3 - 4 maanden voltooid is. Een eventueel noodzakelijke snellere uitharding kan alleen worden gegarandeerd door het gebruik van speciaal ontwikkelde producten (bijv. BIGUMA®- AquaBit).

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Dortmund

Aanbrengdikte van het koude asfalt

Kaltasphalt	Aanbrengdikte enkele laag*	Max. aanbrengdikte	Minimale aanbrengdikte
0/3 mm	ca. 3 cm	tot 10 cm	ca. 1,5 cm
0/5 mm	ca. 4 cm	tot 10 cm	ca. 2,0 cm
0/8 mm	ca. 4 - 5 cm	tot 12 cm	ca. 2,5 cm

* Grotere aanbrengdiktes moeten altijd in meerdere lagen worden aangebracht

Opslag

Vorst heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het product. In de loop van de opslagtijd ontstaan verhardingen aan het oppervlak, die een soort beschermende laag voor het onderliggende materiaal vormen. Deze korst kan zonder kwaliteitsverlies door het verse materiaal worden gemengd. Verpakte goederen kunnen zonder problemen buiten worden opgeslagen, op voorwaarde dat de verpakking onbeschadigd is. Verpakte goederen zijn ten minste 12 maanden houdbaar.

Leveringsvorm

Kunststof verpakkingen: 25 kg

Reiniging

Gereedschap: BIGUMA®- SWS, benzine of gebruikelijk oplosmiddel

Bij huidcontact: Handwaspasta

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/21

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Dortmund