



Oplosmiddelhoudende bitumengrondlaag

Toepassing

COLZUMIX®- DS is een bitumineuze primer voor de reparatiemassa's BIGUMA®- DS 01, - DS 10 en - DS 30. De primer wordt vooral gebruikt op ruwe en bindmiddelarme ondergronden voor een perfecte verlijming van de reparatiemassa's. COLZUMIX®- DS dient ook als hechtmiddel bij het leggen van de egalisatiemassa BIGUMA®- DS 01 E tijdens het aanbrengen van de wegmarkeringstape van het **3M Stamark™ Bitumen Plus-programma** op betonnen rijbanen.

Kenmerk

COLZUMIX®- DS kenmerkt zich door volgende eigenschappen:

- goede kleefkracht op nagenoeg alle ondergronden, in het bijzonder op asfalt en beton
- snelle droging
- hoog dekvermogen

Verwerkingsinstructies

Ondergrond en uitvoering

Het doel van de primer is om het stof dat aan het beton en asfalt kleeft, te binden en een goed hechtende laag te vormen, die zich later krachtgesloten met de aangebrachte reparatiemassa verbindt.

Hiervoor moet de te behandelen ondergrond droog en vrij van olie, vet en losse bestanddelen zijn.

Bij de reparatie van markeringen moet er tijdens het verwijderen van de markeringen op worden gelet dat de oude markering en eventueel aanwezige hechtmiddelen en coatings volledig worden weggefreest.

Voor het gebruik moet COLZUMIX®- DS volledig worden gehomogeniseerd door omroeren.

COLZUMIX®- DS kan worden aangebracht met een kwast of spuit. Voordat BIGUMA®- reparatiemassa's zoals bijv. BIGUMA®- DS 10 worden aangebracht, moet gegarandeerd zijn dat de bitumenprimer volledig droog is. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit ongeveer 1 uur duren.

Weersomstandigheden

Bij de verwerking van COLZUMIX®- DS moeten de oppervlaktetemperatuur van de te behandelen vlakken en de omgevingstemperatuur meer dan 5 °C bedragen. De inwerking van water, regen en vorst moet tijdens de verwerkings- en droogfase worden vermeden.

Materiaalverbruik

COLZUMIX®- DS ca. 0,3 - 0,5 l/m²

Het verbruik verschilt naargelang de eigenschappen van de ondergrond. Over het algemeen is het absoluut noodzakelijk om de primer over het gehele oppervlak aan te brengen, zodat na het drogen een zeer dunne en gesloten bindmiddelfilm aanwezig is. Dit dient eventueel vooraf te worden getest.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Belangrijk

Alleen in goed geventileerde ruimtes opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht. Het verbruik verschilt naargelang de eigenschappen van de ondergrond. Over het algemeen is het absoluut noodzakelijk om de primer over het gehele oppervlak aan te brengen, zodat na het drogen een zeer dunne en gesloten bindmiddelfilm aanwezig is. Dit dient eventueel vooraf te worden getest.

Opslag

COLZUMIX®- DS is in ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. De containers moeten vorstvrij worden bewaard. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht of sterke hitte.

Leveringsvorm

Jerrycan: 10 en 30 liter

Reiniging

Gereedschap: BIGUMA®- SWS, benzine of gebruikelijk oplosmiddel

Bij huidcontact: Handwaspasta

Technische gegevens

Soort bindmiddel: bitumen
Soort oplosmiddel: white spirit
Consistentie: vloeibaar
Vlampunt: ca. 30 °C
Dichtheid: ca. 0,90 g/cm³

Belangrijke raadgeving

Het veiligheidsinformatieblad moet absoluut worden nageleefd. Het bevat veiligheidsrelevante informatie, in het bijzonder met betrekking tot opslag, transport en hanteren van COLZUMIX®- DS.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/24

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de