

DOBAU®

-Bitumenkleber ND



DOBAU®- Bitumenlijm ND

Vezel bevattende, koud verwerkbare bitumen kleef- en plamuur

Toepassing

DOBAU®- Bitumenkleber ND wordt voor de correctie en het afdichten van defecten aan dakbedekkingen en bitumendekbanen en bitumenshingles alsook aan doorbraken, af- en aansluitingen etc. gebruikt.

De bitumenlijm hecht goed op minerale ondergronden (beton, metselwerk, stucco). Bij gebruik op staal of niet zuigende ondergronden moet rekening gehouden worden met een min. laagdikte van 4 cm.

De materiaaleigenschappen worden pas na volledige droging compleet effectief.

Kenmerk

DOBAU®- Bitumenkleber ND is een vezelversterkte, pasteuze bitumendichtingsmassa op basis van bitumen-oplosmiddelen en onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- koud verwerkbaar
- verwerkingsklaar ingesteld
- hecht goed op beton, metselwerk, stucco en bitumenbanen, staal
- geen vorstgevoeligheid
- beschermt tegen vochtigheid

Verwerkingsinstructies

Als ondergrond is beton, metselwerk, stucco of hout geschikt. De ondergrond moet glad, vast, stofvrij en vrij van verontreinigingen en nesten zijn. Voor een betere hechting raden wij aan de ondergrond vooraf met DOBAU®- Voranstrich L te behandelen. Verroeste oppervlakken moeten van roest ontdaan worden. Het product op de ondergrond plamuren en aan de rand laten uitlopen. Eenmalige aanbrengingsdiktes van 5 mm indien mogelijk niet overschrijden. Dikkere lagen meerdere keren en steeds pas na verdamping van het oplosmiddel aanbrengen, anders is de vorming van luchtbellen en een zeer lange droogtijd niet uit te sluiten. Het product niet op opgewarmde of makkelijk op te warme ondergronden aanbrengen. Bij koud weer moet de bitumenlijm op voorhand in een verwarmde ruimte bewaard worden. Voor een beter hechting moet de ondergrond vóór aanbrenging van DOBAU®- Bitumenkleber ND met DOBAU®- Voranstrich L behandeld worden. De verwerkingstemperatuur moet tussen 5 °C en 35 °C liggen. DOBAU®- Bitumenkleber ND kan met een spatel of d soortgelijke arbeidsmiddelen worden aangebracht. Het product bevat oplosmiddelen die kunststoffen etc. kunnen aantasten. Controleer of de ondergronden het product verdragen.

Technische gegevens

Kleur:	zwart
Basis:	bitumen; oplosmiddelen
Consistentie:	viskeus, kan met een spatel worden aangebracht
Film vormende bestanddelen:	ca. 80 %
Dichtheid:	1,3 g/cm ³
Volgens BetrSichV (duitse bedrijfsveiligheidsverordening):	ontvlambaar
Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,2 kg/m ²

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Opslag

Kan staande in de originele verpakking ongeopend min. 18 maanden lang bewaard worden.
Tegen directe zonnestraling beschermen, koel en droog bewaren.

Leveringsvorm

310 ml cartouche	1200 cartouches/palet
5 kg emmer	75 verpakkingen/palet
10 kg emmer	45 verpakkingen/palet
25 kg emmer	18 verpakkingen/palet

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de