

DOBAU®

-Dampfsperrbahn 1,2 mm



DOBAU®- Dampremmende baan 1,2 mm

Zelfklevende, koud verwerkbare dampremmende baan overeenkomstig DIN EN 13970

Toepassing

De DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm is een mechanisch versterkte baan voor gebruik op platte en schuine daken.

Eigenschappen

Die DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm is een polymeerbitumen-koud-zelfklevende baan met buiten liggende, speciale aluminium compoundfolie. De beschermfolie met de aan beide zijden uitstekende interliners (om beter af te trekken) is in gesiliconiseerde HDPE-folie uitgevoerd.

- zeer hoge kleefkracht, ook bij lage temperaturen
- eenvoudige verwerking door uitstekende interliner
- vrij van oplosmiddelen
- koud-zelfklevend
- stabbestendig ook in onderlaagvrije zones

Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet droog, slijtagebestendig, vet- en stofvrij zijn. Voldoet de ondergrond aan deze vereisten kan de DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm door middel van een rol onmiddellijk worden aangebracht. Daarmee wordt verhinderd dat er luchtballen optreden. De overlappingszone moet 8 cm bedragen. Bij problematische, ruwe en zuigende ondergronden moet het complete oppervlak met DOBAU®-primer voor koud-zelfklevende bitumendichtingsbanen behandeld worden. Een minimaal verval hoeft niet aangehouden te worden. Na het verluchten kan de DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm door een rol aangebracht worden. De isolatie kan zowel mechanisch als door kleving met een polyurethaanlijm worden aangebracht. De DOBAU®- Dampfsperrbahn 1,2 mm kan als noodafdichting en ca. 6 weken gebruikt worden. Op een noodontwatering/voldoende dakontwatering dient gelet te worden. De contactbestendigheid blijft behouden. De nood- en tijdelijke afdichting is geen vervanging voor afdichting volgens de voorschriften.

Technische gegevens

Totale dikte:	1,2 mm + 0,2 mm	(DIN EN 1849-1)
Brandgedrag:	Klasse E	(DIN EN 13501-1)
Hoogste trekvermogen:	> 200 N/50mm	(DIN 12311-1)
Koud buiggedrag:	< - 20 °C	(DIN EN 1109)
Warmtebestendigheid:	> 100 °C	(DIN EN 1110)
Waterdichtheid:	> 200 kPa	(DIN EN 1928)
Waterdampdoorlaatbaarheid sd:	> 1500 m	(DIN EN 1931)
Verwerkingstemperatuur:	- 5 °C - +30 °C	
Ondergrondtemperatuur:	+ 5 °C - + 25 °C	

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

DOBAU®-Dampfsperrbahn 1,2 mm

Afmeting/rol

Dikte: 1,2 mm + 0,2 mm
Breedte: 1,08 m
Lengte: Standard 25 m
Speciale afmeting op aanvraag

Gewicht/rol

ca. 33 kg

Verbruik

1,08 m per m² bij 8 cm overlapping

Opslag

Staande in het originele karton ongeopend kan het product min. 12 maanden worden opgeslagen. Beschermen tegen directe zonnestraling, koel en droog bewaren. Om een optimaal kleefresultaat ook in het koude seizoen te verkrijgen, moeten de rollen in een vorstbestendige ruimte staan en pas kort vóór de verwerking uitgenomen worden.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de