

DOBAU®

-Garagenband KSK



Zelfklevende, koud verwerkbare bitumen-dichtingsband

Toepassing

DOBAU®- Garagenband KSK werd speciaal ontwikkeld voor de vereisten bij garageovergangen, zoals die bij de spleetoverbrugging van prefabgarages optreden. Deze speciale productuitvoering onderscheidt zich door een uitstekende weersbestendigheid en een zeer goede UV- bestendigheid.

Kenmerk

DOBAU®- Garagenband KSK is een HDPE-polymeerbitumen-koud-zelfklevende baan.

Het product onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- koud-zelfklevend
- kan goed verwerkt worden bij lage temperaturen
- onmiddellijk water- en slagregenbestendig
- scheuroverbruggend
- vrij van oplosmiddelen

Verwerkingsinstructies

Eisen aan de ondergrond

De droge ondergrond moet glad, vast, draagkrachtig, stofvrij en vrij van verontreinigingen zijn. Hij moet vrij zijn van nesten, blazen, scheuren en graten, stof, teer, pek, ontkistingsolie, oude verf en andere lagen die de hechting storen.

DOBAU®- Garagenband KSK kan bij temperaturen vanaf 10 °C zonder problemen zonder primer verwerkt worden. Bij koude temperaturen rond het vriespunt moet de ondergrond met de systeem-primer COLZUMIX®- Haftgrund voorbehandeld worden. DOBAU®- Garagenband KSK moet vóór de verwerking bij kamertemperatuur bewaard worden. Afhankelijk van temperatuur en weer kan de droogtijd van de primer bij 200 g/m² variëren. Bij 20 °C en een luchtvochtigheid van 50 % bedraagt de droogtijd ca. 2 uur.

De primer moet vóór het lijmen van de garageband volledig gedroogd zijn. Binnen de volgende 6 uur moet DOBAU®- Garagenband KSK gekleefd worden. Anders is een nieuwe behandeling met een systeem-primer noodzakelijk.

Verwerkingsinstructies

De benodigde stroken moeten op de betreffende lengte gesneden worden, na aftrekken van de scheidingsfolie moeten de stroken op de in aanmerking komende zones gekleefd en met een rubberen rol krachtig aangedrukt worden. Om te snijden altijd een scherp mes gebruiken dat dikwijls bevochtigd moet worden.

Belangrijk

Bij optredende dauwwatervorming op het gecoate oppervlak is een zeker kleefresultaat niet mogelijk. Vooraleer te kleven moet een droge ondergrond gecreëerd worden. Punt- en lijnlasten alsook belastingen, die de goede werking van de afdichting door indrukken negatief beïnvloeden, dienen vermeden te worden.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Technische gegevens

Dragerfolie:	kruisgelamineerde compoundfolie uit HDPE, alu en PET; met IV-blokker, UV-ondoorlaatbaar	
Hoogste trekkracht langs/dwars:	L: > 150 N/25 mm (DIN EN 12311-1) Q: > 150 N/25 mm (DIN EN 12311-1)	
Uitzetting lang/dwars:	L: Ø 150 %/25 mm Breedte (DIN EN 12311-1) Q: Ø 80 %/25 mm Breedte (DIN EN 12311-1)	
Verdere scheurweerstand langs/dwars:	> 100 N (DIN EN 12310-1)	
Kleefkracht:	> 30 N/25 mm (DIN EN ISO 29852)	
Verwekingspunt:	> 85 °C (DIN EN 1427)	
Koudbuiggedrag:	< -20 °C (DIN EN 1109)	
Waterdichtheid:	> 4 bar/24 h (DIN EN 1928 B)	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	sd waarde ≥ 120 m (DIN EN 1931)	
Waterinvoer:	W1-E (W1.1.-E, W1.2-E), W4-E (DIN 18533)	
Scheuroverbrugging:	RÜ1-E - RÜ3-E (DIN 18533)	
Brandgedrag:	Brandklasse E (DIN EN 13501-1)	
Verwerkingstemperatuur:	-5 °C - +40 °C	
Temperatuurbestendigheid:	-30 °C - +80 °C	
Afmetingen/rol:	Dikte: > 1,5 mm (DIN EN 1849-1) Breedte: Standaard 300 mm Lengte: Standaard 10 m	
Speciale afmetingen:	Andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar	
Vlaktegewicht:	> 1,5 kg/m ² (DIN EN 1849-1)	
Gewicht /rol:	ca. 4,5 kg	

Systeemproducten

- COLZUMIX®- Haftgrund
- DOBAU®- 2SA Dichtungsband

Opslag

Kan staande in het originele karton ongeopend min. 12 maanden worden opgeslagen. Tegen directe zonnestraling beschermen, koel en droog bewaren.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Technische gegevens pagina 2

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de