



Zelfklevende bitumenband om verschillende materialen te verlijmen

Toepassing

DOBAU®- ISONOVO is een flexibele, dragerloze kunststof bitumenband op basis van een hoogwaardige polymeer-hars-bitumen-mix. De band onderscheidt zich door een uitstekende hechting bij extreme temperaturen en weersomstandigheden. Door zijn uitstekende verwerkbaarheid bij lage temperaturen wordt DOBAU®- ISONOVO bij voorkeur op daken gebruikt. DOBAU®- ISONOVO wordt vooral gebruikt in producten van schuine daken (bijvoorbeeld haard- en wandaansluitingen alsook nok- en vorstrollen). De koud zelfklevende band wordt door een gesiliconiseerde liner beschermd.

Kenmerk

DOBAU®- ISONOVO onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- eenvoudige, snelle verwerking zonder bijkomend toebehoor
- koud zelfklevend
- afdichtend
- oplosmiddelenvrij, daarom milieuvriendelijk
- met uitstekende lengte voor gebruik in de productie

Productgegevens

Dikte:	DIN EN 1849-1	0,6 mm - 2,0 mm
Hechtingskracht (23 °C op staal):	DIN EN 1939 (Bijlage B)	> 40 N/ 25 mm
Hechtingskracht (0 °C op staal):	DIN EN 1939 (Bijlage B)	> 10 N/ 25 mm
Verouderingsweerstand:	DIN EN 1297	min. 5 Jahre
Verwerkingspunt:	DIN EN 52011	≥ 80 °C
Temperatuurbestendigheid:		-10 °C - +80 °C
Verwerkingstemperatuur: (luchtvochtigheid; φ = 0 % - 95 %)		≥ 0 °C
Hechtingsgedrag/verdraagzaamheid:		Uitstekend op beton- en keramiektegels

Verwerkingsinstructies

Bij vriestemperaturen moet met de primer COLZUMIX®- Haftgrund (ca. 200 ml/m²) voorbehandeld worden om een optimale hechting te verkrijgen. De beste verwerkingstemperatuur ligt echter tussen 0 °C en 25 °C lucht- c.q. oppervlaktemperatuur.

DOBAU®- ISONOVO moet na aanbrengen stevig worden aangedrukt. Het ontstaan van holtes en luchtinsluitingen dient vermeden te worden. Begaanbare c.q. berijdbare ondergronden zijn niet geschikt voor de verwerking.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Afmetingen

Variabele productafmetingen (naar behoefte)

Dikte (mm):	0,7 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,3 – 1,5 – 2,0 – 3,0
Breedte (mm):	15 – 20 – 25 – 30 – 50 – 60 – 70 – 80 – 285 – 1000
Lengte (m):	5 – 10 – 50 – 60 – 70

Opslag

DOBAU®- ISONOVO is minstens 12 maanden vanaf de fabricatiedatum in de originele verpakking houdbaar. Het product moet koel en droog worden opgeslagen.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de