

DOBAU®

-Metaldach von der Rolle



DOBAU®- Metaaldak van de rol

Zelfklevende, koud te verwerken bitumendakbaan met aluminium deklaag

Productbeschrijving

DOBAU®- Metaldach von der Rolle is een koud te verwerken en zelfklevende dakbaan op bitumenbasis. De deklaag bestaat uit een hoogwaardig gelakte aluminiumfolie. Het product is ideaal geschikt om lichtjes schuine serredaken af te dichten. DOBAU®- Metaldach von der Rolle onderscheidt zich door een eenvoudige verwerkbaarheid zonder gebruik te maken van vlammen en door een uitstekende kleefvermogen. De daklaag is UV- bestendig.

Ondergrond

Als ondergrond zijn beton, metselwerk, metaal, kunststoffen (behalve PVC) evenals droog, niet harsvormend hout geschikt. De ondergrond moet droog, stofvrij, siliconenvrij, vetvrij en slijtagebestendig zijn. Losse bestanddelen moeten op voorhand verwijderd worden. Lichtjes vervuilde en poreuze ondergronden moeten op voorhand met een primer op bitumenbasis (met of zonder oplosmiddelen) ingewreven worden. Hierbij moet steeds verzekerd worden dat de primer vóór aanbrengen van het metalen dak volledig gedroogd is.

Verwerkingsinstructies

De baan wordt longitudinaal ten opzichte van het verval gelegd. Eerst wordt de beschermfolie op een smalle strook van ca. 10 cm afgetrokken en voorzichtig op het dak gelegd en uitgelijnd. Daarna wordt de baan gelijkmatig afgerold en voorzichtig aangelegd. Daarbij dient verzekerd te worden dat zich geen luchtballen vormen. De overlappingszone moet 10 cm bedragen. In het bijzonder moet de baan aangewalst worden om een optimaal kleefresultaat te verkrijgen.

Technische gegevens

Vlaktespecifieke massa:	1,1 kg/m ² / 1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Complete banddikte:	1,1 mm/ 1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Verwekingspunt:	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Koudbuiggedrag:	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Hoogste trekkracht:	> 200 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Waterdichtheid:	geslaagd 2 kPa	DIN EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid sd:	> 1500 m	DIN EN 1931
Kleefkracht:	> 30 N/25 mm	DIN EN ISO 29862

Opslag

Het product moet tegen directe zonnestraling beschermd en bij 10 °C tot 30 °C opgeslagen worden. De rollen moeten bovendien droog en op de snijkanten staande bewaard worden. Het product wordt niet door vorst in gevaar gebracht. De eigenschappen van DOBAU®- Metaldach von der Rolle blijven lange tijd onveranderd. Een verwerking binnen 12 maanden wordt aanbevolen.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Technische gegevens pagina 1

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de