



DOBAU®- Reparatieband AL (voorheen ISO-Reparaturband AL)

Elastomeerbitumen-gecoate aluminium folie

Toepassing

De DOBAU®- Reparatieband AL kleeft en dicht op betrouwbare wijze metaal, kunststof, beton, metselwerk, stucco, hout en glas. Het product is vooral geschikt voor het afdichten van

- voegen en scheuren
- regengoten
- aansluitingen aan dak en wand
- afdekkingen
- glasdaken en serres
- staalconstructies
- dakbedekkingen, dakvoetplaten en kilgoten

Verwerkingsinstructies

De te dichten oppervlakken moeten droog, vorst-, vet- en siliconevrij alsook slijtagebestendig zijn. Poreuze of stoffige ondergrond moet met primer (ca. 200 ml/m²) voorbehandeld worden om een optimale hechting te bereiken.

De beste verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 °C en 45 °C, lucht c.q. oppervlaktetemperatuur.

Voor een betere hechting bij lage temperaturen wordt aanbevolen de DOBAU®- Reparatiebandes AL bij kamertemperatuur op te slaan.

De DOBAU®- Reparatieband AL moet na het aanbrengen stevig aangedrukt worden. Het ontstaan van holtes (luchtbellen) dient vermeden te worden. Moeten meerdere stroken geplaatst worden, moet de overlapping min. 50 mm bedragen. Begaanbare c.q. berijdbare ondergronden zijn niet geschikt voor de verwerking.

Technische gegevens

DOBAU®- Reparatieband AL is een zelfklevende en koud te verwerken afdichtingsband. De alufolie is oppervlaktebehandeld, UV-bestendig en heeft daarom een goede mechanische stabiliteit. De coatingmassa bestaat uit elastomeerbitumen en hoogwaardige lijmhars die door een met silicone gecoate folie beschermd wordt.

Oppervlaktespecifieke massa:	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	DIN EN 1849-1
Complete banddikte:	1,5 mm ± 0,2 mm	DIN EN 1849-1
Rechtheid:	≤ 20 mm/10 m	DIN EN 1849-1
Brandgedrag:	klasse E	DIN EN 13501-1
Verwerkingspunt:	≥ 85 °C	DIN EN 1427
Koudbuiggedrag:	≤ -20 °C	DIN EN 1109
Hoogste trekkracht:	> 200 N /50 mm	DIN EN 12311-1
Waterdichtheid:	geslaagd	DIN EN 1928
Scheurweerstand:	> 30 N	DIN EN 12310

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Waterdampdoorlaatbaarheid sd:	> 1.500 m	DIN EN 1931
Kleefkracht:	> 60 N/25 mm	DIN EN ISO 29862
Buitenkleuren:	alu-blank, andere kleuren op wens van de klant mogelijk	

Standaard levervorm

Breedte/rol (mm):	50	75	100	150	200	225	250	300
Lengte/rol (m):	10	10	10	10	10	10	10	10
Rollen/karton:	6	4	3	2	1	1	1	1
Rollen/palet:	432	288	216	144	72	72	72	72

Andere verkoopheenheden op aanvraag mogelijk.

Aanbevolen primer: COLZUMIX®- Haftgrund

Opslag

Het product moet tegen directe zonnestraling beschermd en bij 10 °C tot 30 °C opgeslagen worden. De rollen moeten bovendien droog en op de snijkanten staande bewaard worden. Het product wordt niet door vorst in gevaar gebracht. De eigenschappen van DOBAU®- Reparaturband AL blijven lange tijd onveranderd. Een verwerking binnen 12 maanden wordt aanbevolen.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de