

DOBAU®-Voranstrich L



DOBAU®- Primer L

Dunvloeibare, oplosmiddelhoudende bitumenprimer

Toepassing

DOBAU®- Voranstrich L is een primer en hechtmiddel met hoge penetratie in minerale ondergronden zoals bv. beton, metselwerk of pleisterwerk. DOBAU®- Voranstrich L wordt gebruikt als primer voor koud of warm te verwerken bitumineuze verflagen en coatingmassa's, evenals voor bitumineuze dakbedekkingen.

Kenmerken

DOBAU®- Voranstrich L kenmerkt zich door volgende eigenschappen:

- beantwoordt aan de eisen van DIN 18 195 en van AIB DS 835
- gebruiksklaar
- goed hechtvermogen op bitumineuze en minerale ondergronden
- bestand tegen waterige oplossingen, verdunde zuren, zouten, kalk, cement o.a.
- snel bindend
- stofbindend

Verwerkingsinstructies

Weersomstandigheden

Bij het verwerken van DOBAU®- Voranstrich L moet de oppervlaktetemperatuur van het bouwdeel en de omgevingstemperatuur meer als 5 °C bedragen. Inwerken van water, regen en vorst moet tijdens de verwerking en het drogen worden vermeden.

Ondergrond en verwerking

De te coaten ondergrond moet droog, vrij van oliën, vetten en losse deeltjes zijn. Voor de verwerking moet DOBAU®- Voranstrich L worden geroerd tot het volledige gehomogeniseerd is. DOBAU®- Voranstrich L kan worden aangebracht met een borstel of worden gespoten.

Theoretisch materiaalverbruik

ca. 0,2 - 0,3 kg/m², naargelang de ondergrond

Opslag

In ongeopende originele verpakking is DOBAU®- Voranstrich L minstens 12 maanden houdbaar. De verpakkingen moeten vorstvrij gestockeerd worden. Rechtstreeks zonlicht of sterke warmte-inwerking moeten worden vermeden. De „Verordening voor brandbare vloeistoffen (VbF)“ is van toepassing.

Verpakking

5 l - en 10 l - verpakking

Reiniging

In geharde toestand:

DOBAU®- SWS Bitumenreiniger, in de handel verkrijgbaar oplosmiddel of benzine

Bij huidcontact:

Handwaspasta

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Technische gegevens

Type bindmiddel:	bitumen
Type oplosmiddel:	Testbenzine
Hoedanigheid:	dunvloeibaar
Vlampunt (DIN 53 213):	ca. 30 °C
Dichtheid (DIN 52 004):	ca. 0,84 g/cm ³

Gevarenaanduidingen: **R10 Ontvlambaar**

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/25

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de