

PROXAN[®]-CP-S



Primer op basis van EP-hars

- Op basis van EP-hars
- Smitbaar, voor zuigende ondergronden

Primer PROXAN[®]- CP-S is een 2-componenten, spuitbaar hechtmiddel voor polysulfide-afdichtingsmiddelen, die vooral in het bodembereik worden gebruikt. Het product maakt deel uit van de proefcertificaten en bouwkundige toelatingen van de PROXAN[®]- producten.

Toepassing

Voor de voorbehandeling van poreuze, zuigende oppervlakten zoals beton, metselwerk, hout (zonder beits of dekkende laag), voornamelijk in het bodembereik. Omwille van de lage viscositeit is PROXAN[®]- CP-S bijzonder geschikt om te worden verneveld.

Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn en ook vrij van losse deeltjes. Componenten A en B worden grondig gemengd en de primer wordt op de voegflanken gespreid of met een verfborstel aangebracht. Na een afluchttijd van 10 tot 30 minuten kan het afdichtingsmiddel worden aangebracht. De primer mag niet volledig gedroogd zijn. Indien meer als 24 uren verlopen zijn, dan moet de primerlaag worden opgeruwd en moet nieuwe primer worden aangebracht.

Leveringsvorm

Gecombineerde verpakking bij 1 l (componenten A + B), 10 verpakkingseenheden per kartonnen doos
Gecombineerde verpakking bij 5 liter (componenten A + B)

Technische gegevens

	PROXAN [®] - CP-S
Chemische basis:	Epoxyhars
Verwerkingstijd:	minstens 6 uren
Afluchttijd:	30 minuten tot 2 uren (afhankelijk van de temperatuur)
Mengverhouding:	A : B = 1 : 1 volumedelen
Verbruik:	afhankelijk van aanbrengwijze en voegdimensionering

Opslag

Droog en bij temperaturen onder +25 °C in gesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.
Gelieve volgende informatie uit ons veiligheidsdatablad te halen:
VbF, regelgeving voor de opslag van brandbare vloeistoffen, TRGs, technische regels voor gevaarlijke stoffen, WGK, watergevarenklasse.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Greiz

Afvalverwerking

Uitgeharde PROXAN®-CP-S kan als huishoudelijk afval worden verwijderd. De afzonderlijke componenten A en B zijn afvalstoffen die speciaal moeten worden gecontroleerd en dienovereenkomstig moeten worden verwijderd. Meer informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad.

Bescherming op het werk

Voor het hanteren van chemische stoffen moeten de belangrijke fysische, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische gegevens uit het EG-veiligheidsdatablad worden gehaald. De voorschriften van de richtlijn voor gevaarlijke stoffen moeten worden gerespecteerd.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 02/21

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Greiz