

# PROXAN®-CP-SR



speciale tweecomponentenprimer voor het voegafdichtingsmiddel  
PROXAN®- KV 2 G-S

- Op basis van epoxyhars
- Voor toepassingen op de grond

Primer PROXAN®- CP-SR is een speciale tweecomponentenprimer voor het voegafdichtingsmiddel PROXAN®- KV 2 G-S, vooral voor toepassing op de grond.

## Toepassing

PROXAN®- CP-SR is speciaal ontwikkeld voor de voorbehandeling van poreuze, absorberende oppervlakken zoals beton, metselwerk, hout (zonder lazuur of deklaag) op de grond.

## Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij, en vrij van losse deeltjes zijn. Componenten A en B worden grondig gemengd en de primer wordt met een borstel gelijkmatig aangebracht. Na een uitdamp tijd van 30 minuten tot 2 uur (afhankelijk van de temperatuur) kan het afdichtingsmiddel worden aangebracht. De primer mag niet volledig gedroogd zijn. Indien meer als 24 uren verlopen zijn, dan moet de primerlaag worden opgeruwd en moet nieuwe primer worden aangebracht. Er moet worden gecontroleerd of zich op het primeroppervlak geen vochtfilm heeft gevormd door een onderschrijving van het dauwpunt.

## Leveringsvorm

Gecombineerde verpakking bij 1 l (componenten A + B), 10 verpakkingseenheden per kartonnen doos

## Technische gegevens

	PROXAN®- CP-SR
Chemische basis:	Epoxyhars
Verwerkingstijd:	ca. 2 tot 3 uur
Afluchttijd:	30 minuten tot 2 uur (Temperatuurafhankelijk)
Mengverhouding:	A : B = 100 : 45 massadelen
Verbruik:	0,01 tot 0,02 l/m (afhankelijk van de afmeting van de voegen)

## Opslag

Kan droog en bij temperaturen onder +25 °C 12 maanden worden bewaard in gesloten originele verpakking.

Informatie m.b.t.:

VbF, richtlijn voor de opslag van brandbare vloeistoffen

TRGs, technische regels voor gevaarlijke stoffen

WGK, waterbedreigingsklasse

haalt u a.u.b. uit ons veiligheidsdatablad.

### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

### Fabrikant

Fabriek Greiz

## Afvalverwerking

Uitgeharde PROXAN®- CP-SR kan als huishoudelijk afval worden verwijderd. De afzonderlijke componenten A en B zijn afvalstoffen die speciaal moeten worden gecontroleerd en dienovereenkomstig moeten worden verwijderd. Meer informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad.

## Bescherming op het werk

Voor het hanteren van chemische producten, moeten de belangrijke fysieke gegevens, de veiligheidstechnische eisen en de toxicologische en ecologische gegevens worden geraadpleegd van het EG-veiligheidsdatablad. De voorschriften van de richtlijn voor gevaarlijke producten moeten worden gevolgd.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 02/21

### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)

### Fabrikant

Fabriek Greiz