



Полимерно-модифицированная битумная лента для швов с монтажным креплением соответствует TL Fug-StB

Применение

BIGUMA®- Band Plus – это расплавляемая лента для швов с монтажным креплением, которая соответствует TL Fug-StB. BIGUMA®- Band Plus используется для герметизации швов на дорожных покрытиях из асфальтобетона при новом строительстве, проведении ремонтных работ и выемке грунта. Высокое поглощение движения BIGUMA®- Band Plus позволяет соединять швы между нанесенными дорожными полотнами, также и с разными характеристиками смеси, и соединения к сооружениям и бетону.

Характеристики

BIGUMA®- Band Plus - это прямоугольный предварительно формованный термопластичный ленточный профиль на основе полимер-модифицированного битума и герметиков.

BIGUMA®- Band Plus благодаря своему специальному монтажному креплению проявляет особые характеристики

- Можно наносить без предварительного нагревания
- особенно быстро и удобно прокладывать

BIGUMA®- Band Plus проявляет также следующие характеристики:

- Точно рассчитанное прямоугольное сечение
- простое применение
- Хорошие свойства применения благодаря модификации полимерами
- Высокая стойкость к износу соединения
- Стойкая к водным растворам, соли, разбавленным кислотам и т.д.
- Битумсодержащий продукт, поэтому беспроблемный ресайклинг

Указания по применению

Перед нанесением ленты для шва следует нанести по аналогии до ZTV Fug-StB праймер COLZUMIX®-Haftgrund. Ленту BIGUMA®- Band Plus выложить после изъятия из картонной коробки со стороны защитной бумаги вверх по всей длине канта. После чего удалить защитную бумагу и расплавить ленту с помощью нагрева, например газовой горелки, с одной стороны, и крепко прижать по всей поверхности к подготовленной створке шва. Это можно осуществить с помощью устройства или вручную, например, шпателем. Через модификацию поверхности лента для шва сцепляется со створкой слоя асфальтобетона и на время работы защищена от обвала этой створкой. Последующие соединения краев шва осуществляется через расплавление ленты от горячей смеси. BIGUMA®-Band Plus можно наносить без нагрева. При применении согласно указаниям ZTV Fug-StB, следует использовать праймер и осуществлять расплавление ленты для шва на «холодной» стороне. Только что нанесенную ленту следует оградить от проезда строительной техники.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Требования к основе

Поверхности краев асфальтобетонных слоев (выфрезерованные канты, нарезанные канты, прикатанные края и т.д.) должны быть сухими, незамерзшими, а также чистыми от масла и жира. Следует удалить отдельные строительные частицы. Края шва должны проявлять одновременно хорошее уплотнение и хорошую обработанную поверхность. Этого можно достичь с помощью соответствующих мероприятий при прокладке смеси.

Погодные условия

Нанесение можно осуществлять только в сухую погоду и при температуре поверхности мин. 5 °С. При низких температурах следует применять дополнительные меры, такие как нагревание края шва с помощью горелки.

Формы поставки и размеры

Размеры мм (высота*ширина)	Форма поставки		
	м/картонная коробка	кг/картонная коробка	м/паллета
25 x 8	78	25	1.872
30 x 8	73	26	1.752
35 x 8	63	26	1.512
40 x 8	48	23	1.152
50 x 8	36	26	864
25 x 10	70	28	1.680
30 x 10	63	28,5	1.512
35 x 10	48	25	1.152
40 x 10	40	26	960
45 x 10	40	28,5	960
50 x 10	31	21	744
60 x 10	33	32	792
40 x 15	28	27	972
60 x 20	14	30	336

Другие размеры по запросу.

Форма поставки: 24 картонных коробки на евро паллете

Расход COLZUMIX®- Haftgrund составляет прим. 0,03 л/м на см толщины покрытия.

	Рекомендуемые размеры ленты	
	Высота	Ширина
При вальцованном асфальтобетоне	Глубина слоя + 5 мм	мин. 10 мм
для гусафальта с присыпкой	Глубина слоя	мин. 10 мм
для гусафальта без присыпки	Глубина слоя - 5 мм	мин. 10 мм

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Хранение/ Транспорт

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении.

макс. 4 картонных коробки штабелями.

При выше указанных условиях хранить минимум 12 месяцев.

Обязательно ознакомьтесь с соответствующими инструкциями по безопасности. Они содержат важную информацию, особенно касательно хранения, транспортировки и использования.

Средство для очищения

Средства: BIGUMA®- SWS, бензин или обычные растворяющие средства

При попадании на кожу: паста для мытья рук

Обязательные инструкции

При создании соединений или проведении профилактически работ, ознакомьтесь с следующими инструкциями в их актуальной редакции:

- ZTV Fug - StB
- ZTV A - StB
- ZTV - BEA StB
- ZTV - Asphalt StB

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/24

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de