



Полимерно-модифицированная расплавляемая битумная лента для швов соответствует TL Fug-StB

## Применение

BIGUMA®- Band – это расплавляемая лента для швов, которая соответствует TL Fug-StB. BIGUMA®- Band используется для герметизации швов на дорожных покрытиях из асфальтобетона при новом строительстве, проведении ремонтных работ и выемке грунта. BIGUMA®- Band разрешает соединения между нанесенными дорожными полотнами, также и с разными характеристиками смеси, и соединения к сооружениям и бетону.

## Инструкции

BIGUMA®- Band - это прямоугольный предварительно формованный термопластичный ленточный профиль на основе полимер-модифицированного битума.

BIGUMA®- Band, вернее созданные с данной лентой соединения проявляют следующие характеристики:

- Точно рассчитанное прямоугольное сечение
- простое применение
- Хорошие свойства применения благодаря модификации полимерами
- Высокая стойкость к износу соединения
- Стойкая к водным растворам, соли, разбавленным кислотам и т.д.

## Указания по применению

При применении согласно указаниям ZTV Fug-StB следует использовать праймер. В случае необходимости мы рекомендуем применение COLZUMIX®- Haftgrund. Ленту BIGUMA®- Band следует наносить только на сухой, то есть устойчивой к стиранию праймер.

Ленту BIGUMA®- Band после изъятия из картонной коробки выложить со стороны защитной бумаги вверх по всей длине канта. После чего удалить защитную бумагу и, с одной стороны, расплавить ленту с помощью нагрева, например газовой горелки, крепко прижать по всей поверхности к подготовленной створке шва. Это можно осуществит с помощью устройства или вручную, например, шпателем. Последующий контакт с горячей смесью приводит к расплавлению шовной ленты и длительному соединению соединительных фланцев. Только что нанесенную ленту следует оградить от проезда строительной техники.

## Требования к основе

Поверхности краев асфальтобетонных слоев (выфрезерованные канты, нарезанные канты, прикатанные края и т.д.) должны быть сухими, незамерзшими, а также чистыми от масла и жира. Следует удалить отдельные строительные частицы. Влажные края можно высушить с помощью применения горячего воздуха. Края шва должны проявлять одновременно хорошее уплотнение и хорошую обработанную поверхность. Этого можно достичь с помощью соответствующих мероприятий при прокладке смеси.

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Isoliererzeugnisse в Грозрёрсдорф

## Погодные условия

Нанесение можно осуществлять только в сухую погоду и при температуре поверхности мин. 5 °С. При низких температурах следует применять дополнительные меры, как например нагревание края шва с помощью горелки.

## Формы поставки и размеры

Размеры мм (высота*ширина)	Форма поставки		
	м/картонная коробка	кг/картонная коробка	м/паллета
25 x 8	78	23	1872
30 x 8	73	26	1752
35 x 8	63	26	1512
40 x 8	48	23	1152
25 x 10	70	26	1680
30 x 10	63	28	1512
35 x 10	48	25	1152
40 x 10	40	24	960

Другие размеры по запросу.

Форма поставки: 24 картонных коробки на евро паллете

Расход COLZUMIX®- Haftgrund составляет прим.0,03 л/м на см толщины покрытия.

	Рекомендуемые размеры ленты	
	Высота	Ширина
При вальцованном асфальтобетоне	Глубина слоя + 5 мм	мин. 10 мм
для гусафальта с присыпкой	Глубина слоя	мин. 10 мм
для гусафальта без присыпки	Глубина слоя - 5 мм	мин. 10 мм

## Хранение/ Транспорт

Хранить в сухом и прохладном помещении!

макс. 4 картонных коробки штабелями.

При выше указанных условиях хранить минимум 12 месяцев.

## Средство для очищения

Средства: BIGUMA®- SWS, бензин или обычные растворяющие средства

При попадании на кожу: паста для мытья рук

## Обязательные инструкции

При создании соединений или проведении профилактически работ, ознакомьтесь с следующими инструкциями в их актуальной редакции:

- ZTV Fug - StB
- ZTV A - StB
- ZTV - BEA StB
- ZTV - Asphalt StB

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 04/20

### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

### Производитель

Завод Isoliererzeugnisse в Грозрёрсдорф