

BIGUMA® -Bordsteinfugenkitt



BIGUMA®- Мастика для заливки швов в брусчатке

Пластичная, не содержащая растворителей однокомпонентная битумная мастика холодного применения

Применение

Мастика BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt используется преимущественно для заполнения соединительных швов при укладке брусчатки, а также для расшивки швов на ступенях из готовых бетонных блоков, например, на трибунах спортивных сооружений. Благодаря своим особым свойствам мастика для заливки швов BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt способна без повреждений компенсировать напряжения, возникающие вследствие оседания грунта или колебаний температуры.

Характеристики

BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt или швы, выполненные с помощью этой мастики, отличаются следующими характеристиками:

- высокая степень восприятия движения и хорошие адгезионные свойства
- высокая термостойкость
- очень хорошие температурные характеристики
- устойчивость к действию водных растворов, солей для борьбы с гололедом и т. п.
- водонепроницаемость

Указания по выполнению

а) требования к основе

Подлежащие заполнению швы следует по мере необходимости тщательно продуть воздухом под давлением или вычистить с помощью щеточной машины, обращая особое внимание на пространственное разделение работ по очистке и заливке. Для BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt следует применять специально подходящее для этого материала средство для предварительного нанесения (праймер) COLZUMIX®- VFB. Праймер служит для того, чтобы связывать въевшуюся в бетон пыль и образовывать стабильно держащийся слой, который впоследствии обеспечит прочную адгезию с мастикой для заполнения швов.

б) Заполнение швов

Заполнитель швов бордюров следует наносить на боковые стенки бордюров (стыки бордюров) до их установки. Для нанесения заполнителя швов рекомендуется использовать зубчатый мастерок (8 мм). После установки бордюров излишки заполнителя швов необходимо удалить или выровнять поверхность с помощью шпателя.

Для получения гладкой поверхности шва необходимо смочить шпатель средством обеспечивающие не прилипания заполнителя к инструменту (например, смесью моющего средства и воды). После выравнивания рекомендуется обрабатывать поверхность шва мелким песком (например, кварцевым песком, дробленным песком).

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Расход материала

BIGUMA®- Bordsteinfugenkitt:	В зависимости от размера швов
Грунтовка:	потребность в праймере (COLZUMIX®- VFB) составляет около 3 % от наносимой массы мастики

Хранение

Хранить только в оригинальной таре в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Срок хранения продукта в прохладном и сухом месте в закрытой оригинальной таре составляет не менее 12 месяцев.

Форма поставки

Бочка:	12 кг
--------	-------

Технические данные

Плотность:	1,5 г/см ³
Грунтовка:	COLZUMIX®- VFB

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/24

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de