

BIGUMA® -Emulsion PMB65 PT



(раньше: HILAPOL 65 PT)

Тип: C67BP3-REP

Применение

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT это полимерно-модифицированная битумная эмульсия для применения в процессе Patch (PT-Verfahren).

Совместимость

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT сертифицированная как катионная битумная эмульсия C67BP3-REP согласно национального рамочного закона TL BE-StB и согласованной европейской Нормы DIN EN 13808. Наш непрерывный контроль качества гарантирует высокие требования к предъявляемому качеству.

Характеристики

В процессе BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT покрывает фракции щебня полностью и не стекает. Процесс распада BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT согласован с общепринятыми фракциями щебня и обычными основами. Свойства распыления этой эмульсии адаптированы к обычным машинам PT и, таким образом, обеспечивают простоту обработки. Сочетание прочной адгезии

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT может быть использована при правильном применении для оптимального восстановления повреждений в поверхностных слоях.

Специальная полимерная модификация этой битумной эмульсии придает наносимому материалу повышенную стойкость, особенно к холодным и механическим нагрузкам.

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT – это очень легко используемый продукт, который отличается следующими характеристиками:

- хорошая адгезия эмульсии к основе
- очень хорошая удерживаемость щебня
- высокая стойкость к морозу нанесенного слоя
- высокая сопротивляемость при нагрузках
- легкое и равномерное распыление
- высокая стабильность при хранении
- сертифицирована согласно национальным стандартам
- сертифицирована согласно европейским стандартам
- недорогой ремонтный материал и эксплуатационное обслуживание с целью содержания автомобильных дорог
- минимизирует при своевременном применении расходы на ремонт дорожного полотна
- безопасная для окружающей среды

Форма поставки

Автоцистерна

Расходный резервуар

1000кг Еврокуб – контейнер

200кг Одноразовая бочка

30кг тара,

Другие упаковочные единицы по запросу

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

Хранение

Хранить в неоткрытой оригинальной упаковке минимум 4 месяца.
Тару следует хранить в непромерзающем помещении. Избегать прямого солнечного излучения.

Очистители

В свежем состоянии: вода
В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS или бензин
При контакте с кожей: паста для мытья рук

Технические данные

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT				C67BP3-REP	
Примечания	DIN EN	Единица	Класс	Требование	
An der Bitumenemulsion zu bestimmen					
Процесс распада: Величина распада (Форшамме наполнитель)*	13075-1		3	70 - 155	
Содержание связывающего вещества	1428	М.-%	8	65 - 69	
Время истечения, 2мм при 40 °С	12846-1	s	0	KA	
4мм при 40 °С*			5	5 - 70	
Остаток на сите 0,5мм – сито	1429	М.-%	4	≤ 0,5	
Остаток на сите через 7 дней 0,5мм – сито			4	≤ 0,5	
Адгезия с рекомендуемой зернистостью каменной породы*	13614	%	3	≥ 90	
Определять на извлеченном вяжущем (извлечение согласно DIN EN 13074-1)					
Проникновение при 25 °С*	1426	0,1мм	5	≤ 220	
Точка размягчения по методу кольца и шара*	1427	°С	7	≥ 39	
Адгезия (только тип ВР)					
Испытание на ударность*	13588	J/cm ²	5	≥ 0,7	
Точка распада по Фрааз	12593	°С	4	≤ -15	
Эластичный возврат при 10 °С	13398	%	3	≥ 50	
Определять на извлеченном и стабилизированном вяжущем (стабилизация вяжущего согласно DIN EN 13074-2)					
Проникновение при 25 °С*	1426	0,1мм	1	DS	
Точка размягчения по методу кольца и шара*	1427	°С	1	DS	
Адгезия (только тип ВР)					
Испытание на ударность*	13588	J/cm ²	1	DS	
Эластичный возврат при 10 °С	13398	%	1	DS	

*Существенные характеристики согласно DIN EN 13808:2013

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

 +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers