



Полимерно-модифицированная расплавляемая битумная лента для швов согласно TL Fug-StB

Применение

BIGUMA®-Hakenband – это расплавляемая лента для швов, которая соответствует TL Fug-StB. BIGUMA®-Hakenband используется для герметизации швов на дорожных покрытиях из асфальтобетона при новом строительстве, проведении ремонтных работ и выемке грунта. Высокое поглощение движения BIGUMA®-Hakenband позволяет соединять швы между нанесенными дорожными полотнами, также и с разными характеристиками смеси, и соединения к сооружениям и бетону.

Характеристики

BIGUMA®-Hakenband - это прямоугольный предварительно формованный термопластичный ленточный профиль на основе полимер-модифицированного битума.

BIGUMA®-Hakenband, вернее созданные с данной лентой соединения проявляют следующие характеристики:

- Точно рассчитанное прямоугольное сечение
- Легкое применение
- Хорошие свойства применения благодаря модификации полимерами
- Высокая стойкость к износу соединения
- Стойкая к водным растворам, соли, разбавленным кислотам и т.д.

Указания по применению

Перед нанесением ленты обработайте края шва с помощью COLZUMIX®-VFB. Ленту BIGUMA®-Hakenband следует наносить только на сухой, т.н. стойкий к стиранию праймер. Ленту BIGUMA®-Hakenband выложить после изъятия из картонной коробки со стороны защитной бумаги вверх по всей длине канта. После чего удалить защитную бумагу и расплавить ленту, с одной стороны, с помощью нагрева, например газовой горелки, и крепко прижать по всей поверхности к подготовленной створке шва. Это можно осуществит с помощью устройства или вручную, например, шпателем. Последующий контакт с горячей смесью приводит к расплавлению ленты и длительному соединению краев шва. Только что нанесенную ленту следует оградить от проезда строительной техники.

Требования к основе

Поверхности краев асфальтобетонных слоев (выфрезерованные канты, нарезанные канты, прикатанные края и т.д.) должны быть сухими, незамерзшими, а также чистыми от масла и жира. Следует удалить отдельные строительные частицы. Влажные края можно высушить с помощью применения горячего воздуха.

Края шва должны проявлять одновременно хорошее уплотнение и хорошую обработанную поверхность. Этого можно достичь с помощью соответствующих мероприятий при прокладке смеси.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Isoliererzeugnisse в Грозрёрсдорф

Погодные условия

Нанесение можно осуществлять только в сухую погоду и при температуре поверхности мин. 5 °C. При низких температурах следует применять дополнительные меры, такие как нагревание края шва с помощью горелки.

Расход материала

Рекомендуемая высота и толщина ленты

Рекомендуется минимальная толщина ленты 10 мм.
Расход COLZUMIX®- VFB составляет прим.0,03 л/м на см толщины покрытия.

Хранение/ Транспорт

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении.
макс. 4 картонных коробки штабелями.
При выше указанных условиях хранить минимум 12 месяцев.

Форма поставки

В картонной коробке, накатана на бумагу из силиконового покрытия по 20-30 кг или 28-40 п.м. в зависимости от размера ленты.
Отдельные позиции разделены листками.
Поставляются все общепринятые размеры (ширина/высота).

Средство для очищения

Средства: BIGUMA®- SWS, бензин или обычные растворяющие средства
При попадании на кожу: паста для мытья рук

Обязательные инструкции

При создании соединений или проведении профилактически работ, ознакомьтесь с следующими инструкциями в их актуальной редакции:

- ZTV Fug - StB
- ZTV A - StB
- ZTV - BEA StB
- ZTV - Asphalt StB

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 02/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Isoliererzeugnisse в Грозрёрсдорф