



Клей для швов холодного применения на основе растворителей битума

## Применение

BIGUMA®- Plast – это шовный клей для создания долговременных швов при укладке асфальтовых смесей „горячий к холодному“ для герметизации продольных и поперечных стыков по стандарту ZTV Asphalt - StB. BIGUMA®- Plast также подходит для профессионального исполнения поперечных стыковых швов при перерывах в работе, как это имеет место при новом строительстве и при мероприятиях по техническому обслуживанию.

## Характеристики

BIGUMA®- Plast – это усиленная волокнами, обогащенная эластомерами, заполненная битумная мастика согласно TL Sbit - StB. BIGUMA®- Plast может использоваться универсально и подходит для строительных проектов любого размера, так как продукт может быть применен как машиной, так и вручную.

BIGUMA®- Plast проявляет следующие характеристики:

- поставляется готовым к применению
- после нанесения немедленное возобновления движения
- Применяется без праймера
- тиксотропный, поэтому обладает хорошей стабильностью во время применения
- хорошая проникающая способность и высокая адгезионная прочность

## Указания по выполнению

BIGUMA®- Plast можно напылять машинным способом или наносить с помощью шпателя / мастерка либо кисточки. Нанесение на участок шва следует осуществлять полностью по всей поверхности. Клей для шва выполняет функцию склеивания створки шва, то есть его нужно наносить максимально до верхнего края створки шва. При передозировке или выступлении клея для шва на поверхности следует исключить размягчения покрытия растворителями асфальтного слоя и покрытия. Нанесение холодной асфальтовой смеси можно проводить непосредственно после нанесения BIGUMA®- Plast, поскольку растворитель испаряется благодаря температуре асфальтовой смеси. Время высыхания клея для шва зависит от температуры, однако нанесение асфальтовой смеси следует проводить в тот же день, чтобы гарантировать оптимальный механизм воздействия BIGUMA®- Plast. Для упрощения процесса работы мы рекомендуем использовать наш портативный механизм MANUPLASTER.

MANUPLASTER создает равномерную и оптимальную глубину нанесения и содействует быстрому продолжению строительства.

## Требования к створкам шва

Поверхности швов асфальтобетонных слоев должны быть полностью сухими, чистыми, незамерзшими, без масла и жира. Незакрепленные части должны быть удалены. При монтаже или уплотнении первой полосы, по возможности, уже должен быть обеспечен ровный, слегка скошенный профиль. Этого можно добиться, например, с помощью кромочного фаскообразователя и кромочного прижимного валика. Если эти меры не были соблюдены во время укладки, рекомендуется скосить еще теплый слой асфальтобетона по прямой линии под углом.

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Дортмунд

### Погодные условия

При применении BIGUMA®- Plast согласно ZTV Asphalt-StB температура поверхности и температура окружающей среды должна составлять больше 5 °C. Следует избегать проникновения воды и мороза во время общего срока применения.

### Расход материала

Рекомендуется использовать прим. 20-30г BIGUMA®- Plast на сантиметр глубины асфальтного слоя и метр длины шва. Нижняя предельная граница служит для нарезанного канта, верхняя – для отфрезерованного канта.

### Хранение

В неоткрытой оригинальной упаковке хранить минимум 12 месяцев. Избегать попадания прямого солнечного излучения или сильного теплового влияния. Вскрытую тару следует полностью закрыть. В зависимости от срока хранения тары на поверхности содержимого может оседать битумно-растворяющая пленка, которую можно смешать с помощью смесителя. На качество продукта это не влияет. Обязательно ознакомьтесь с Сертификатом безопасности!

### Форма поставки

BIGUMA®- Plast поставляется в 30кг тонколистовой таре. Другой объем тары возможен только по отдельному запросу.

### Средство для очищения

Средства: BIGUMA®- SWS, бензин или обычные растворяющие средства  
При попадании на кожу: паста для мытья рук

### Компетентные инструкции

При создании швов, точнее осуществления ремонтных работ принимайте во внимание следующие инструкции:

- ZTV Asphalt - StB
- TL Sbit - StB

### Устройство для укладки

- MANUPLASTER (ручное)

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 02/20

### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

### Производитель

Завод Дортмунд