



Содержащий растворители битумный праймер

Применение

COLZUMIX®- DS – это битумсодержащий праймер для мастик, предназначенных для санации BIGUMA®- DS 01, -DS 10 и -DS 30. Праймер особенно хорошо подходит для шероховатых и бедных на связывающие вещества основ с целью безупречной адгезии мастики для санации. COLZUMIX®- DS также служит в качестве промотора адгезии при укладке выравнивающей смеси BIGUMA®- DS 01 E в рамках нанесения маркировочной пленки серии **3M Stamark™ Bitumen Plus** на бетонное дорожное покрытие.

Характеристики

COLZUMIX®- DS проявляет следующие характеристики:

- хорошая адгезия к почти все основам, особенно к асфальтобетону и цементобетону
- быстрое высыхание
- Высокая кроющая способность

Указания по применению

Основа и исполнение

Праймер предназначен для связывания пыли, которая липнет к цементобетонным или асфальтобетонным участкам, и формирование адгезивного слоя, который соединится позднее с нанесенной мастикой для санации.

Для этого, основа, на которую нужно наносить праймер, должна быть сухой, свободной от масел, жиров и свободно лежащих частиц. При ремонте разметки во время демаркационных работ необходимо позаботиться о том, чтобы старая разметка и все существующие клеящие и лакокрасочные материалы были полностью удалены фрезерованием.

Перед применением COLZUMIX®- DS ему следует полностью придать однородную массу с помощью перемешивания. Нанесение COLZUMIX®- DS происходит либо способом напыления, либо намазывания. Перед применением мастик для санации BIGUMA®, как например BIGUMA®- DS 10, следует удостовериться в том, что битумный праймер полностью высох.

В зависимости от погодных условий это может занять примерно 1 час времени.

Погодные условия

При нанесении COLZUMIX®- DS температура конструктива и температура окружающей среды должна быть выше 5 °C. Во время фазы нанесения и высыхания следует избегать воздействия воды, дождей и мороза.

Расход материала

COLZUMIX®- DS: прим. 0,3 - 0,5 л/м²

Расход варьируется в зависимости от состояния основы. Настоятельно рекомендуется наносить вязкое вещество на всю поверхность, чтобы после высыхания образовалась очень тонкая и закрытая связывающая пленка. Данный процесс нужно испытать при экспериментальном нанесении.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Важно

Хранение возможно только в хорошо вентилируемых помещениях. Хранить вдали от прямого солнечного излучения. Расход варьируется в зависимости от состояния основы. Настоятельно рекомендуется нанесение вяжущего вещества на всю поверхность, чтобы после высыхания образовалась очень тонкая и закрытая связывающая пленка. Данный процесс нужно испытать при экспериментальном нанесении.

Хранение

В оригинальной упаковке хранить неоткрытым в течении 12 месяца. Бочки нужно хранить в непромерзающем помещении. Следует избегать прямого солнечного излучения и теплового воздействия.

Форма поставки

бочка: 10 л, 30 л

Очистители

Оборудование: BIGUMA®- SWS, бензин или общепринятые растворители
При контакте с кожей: паста для мытья рук

Технические данные

Способ связывания: Битум
Способ растворения: Бензин-растворитель
Состояние: Жидкий
Точка воспламенения: Прим. 30 °C
Плотность: Прим. 0,90 г/см³

Указания по безопасности

Обязательно принимайте во внимание Памятку по технике безопасности. Она содержит самые важные указания касательно обслуживания, транспортировки и хранения праймера COLZUMIX®- DS.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/24

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de