

Грунтовка для системы герметизации швов BIGUMA®- VPD

Применение

COLZUMIX®- VPD – бесцветная до желтоватого цвета полимерная грунтовка для системы герметизации швов BIGUMA®- VPD.

Характеристики

COLZUMIX®- VPD является системным компонентом общего разрешения на применение для сооружений LAU (Z-74.6-93) и общего разрешения на применение в хранилищах и наливных пунктах биогазовых установок и установок JGS (Z-74.62-158). COLZUMIX®- VPD также соответствует требованиям стандарта DIN EN 14188-4, тип PRH.

COLZUMIX®- VPD проявляет следующие характеристики:

- хорошая адгезия к почти всем основам
- быстрое высыхание нанесенного праймера
- высокая пропитка пыли
- гарантия хорошего склеивания между краями шва и нанесенной заливочной мастикой BIGUMA®- VPD
- стойкость к водным растворам, соли, разбавленным кислотам и т.д.
- обладает низкой вязкостью, в связи с этим легко применим в работе

Указания по выполнению

а) Подготовительные работы

Подлежащие герметизации швы необходимо продувать сжатым воздухом или очищать с помощью щеточной машины по мере необходимости, при этом необходимо обеспечить пространственное разделение между работами по очистке и герметизации. Для искусственной осушки или предварительного нагрева полости для заполнения следует использовать механизмы, которые работают с горячим воздухом под давлением.

б) Нанесение предварительного слоя

Праймер служит для того, чтобы связывать въевшуюся пыль в бетоне или асфальтобетоне, и создавать прочный слой, который в последствии скрепится с нанесенной мастикой для заливки. Праймер COLZUMIX®- VPD можно распылять на края шва или наносить кисточкой. Праймера нужно наносить ровно столько, чтобы на дне шва не накапливался материал.

в) Заполнение швов

Перед заливкой мастики в шов, сначала должен полностью высохнуть нанесенный праймер. При касании пальцем он должен быть стойким к стиранию. Для обеспечения устойчивого сцепления с контактной поверхностью шов предварительно покрытый COLZUMIX®- VPD, должен быть сухим и очищенным от пыли. Заливка должна осуществляться непосредственно после высыхания праймера. Обязательно нужно избегать загрязнения высохшего праймера пылью или водой, поскольку это приведет к уменьшению адгезии между краями шва и мастикой.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Погодные условия

Предварительно обработанные швы нужно заливать только в сухую погоду и при температуре поверхности конструктива выше 5 °С.

Погодные условия

COLZUMIX®- VPD: Потребность в предварительном нанесении (COLZUMIX®- VPD – грунтовочное средство) составляет прибл. 3 % от заливаемой массы мастики

Хранение

Хранение допускается только в хорошо вентилируемых помещениях. Оберегать от прямого попадания солнечных лучей. При хранении в сухом прохладном месте срок годности продукта составляет не менее 24 месяцев.

Форма поставки

Канистра: 10 л

Средство для очищения

Оборудование
(неотвержденная грунтовка): бензин или обычные растворяющие средства
При попадании на кожу: Паста для мытья рук

Другие применяемые инструкции

При выполнении или герметизации швов необходимо соблюдать требования следующих сертификатов:

- Общее техническое разрешение DIBt Z.74.6-93 (системы LAU)
- Общее разрешение на применение в строительстве DIBt Z.74.62-158 (системы JGS)

Указания по технике безопасности:

Пожалуйста, принимайте во внимание Памятку по технике безопасности. Она содержит самые важные указания касательно обслуживания, транспортировки и хранения праймера COLZUMIX®- VPD.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/23

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de