



Высокоэластичная уплотнительная мастика на основе эмульсии

Применение

Пастообразная, трикотропная мастика-герметик служит для санации плоских кровель, а также для герметизации балконов и террас от воды. В дальнейшем битумно-латексную эмульсию следует использовать для герметизации от влажности земли на подложных плитах и стенах конструктивов, соприкасающихся с землей.

Характеристики

DOBAU®- Plast S отличается следующими характеристиками:

- трикотропна по своему составу, благодаря чему возможно нанесение на вертикальных поверхностях
- высокоэластичная и перекрывающая трещины
- высокая термическая устойчивость
- высокая гибкость и эластичность
- высокая стойкость к старению шва
- наносится также на слегка влажную основу
- не содержит растворители, поэтому безопасен для окружающей среды
- хорошая адгезия к битумным и минеральным основам

Указания по применению

Основа

Поверхности сооружений должны быть твердыми, гладкими, без отверстий, зияющих трещин и краев, а также без загрязнений. Незакрытые углубления, которые больше 5мм, как например, зазоры цементного раствора, вертикальные и горизонтальные швы или воронки, следует закрыть подходящим раствором. Поверхности каменной кладки, открытые вертикальные швы до 5мм и профилированные поверхности или неровности от камней следует закрывать или путем зачистки (тонкой или выравнивающей зачистки), уплотнительного шлама или скребковой шпаклевки и выравнивать. Пузырьки в битумных кровельных мембранах должны быть вырезаны и профессионально закрыты. Для обеспечения соответствующей адгезии к основанию, например, к старым и новым кровельным мембранам и металлическим листам, требуется грунтовка типа DOBAU®- Primer Duo. DOBAU®- Plast S не должен наноситься на смоляные мембраны, так как битум несовместим со смолой.

Погодные условия

При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны быть выше 5 °C. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и мороза.

Процесс проведения герметизации

Уплотнительную мастику наносится минимум в два слоя с помощью или без армирующего слоя, например, щеткой, штапелем, кисточкой или тому подобным. Последующие напыления можно наносить только лишь после полного просыхания предыдущего уплотнительного слоя (в зависимости от условий высыхания 1-3 дня).

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

Слой высох, когда он прочно прилип к подложке и является эластичным. Для покрытия плоских кровель высохшее двухслойное напыление дополнительно покрывается последующим слоем и посыпается в свежем, еще влажном, состоянии сланцевой крошкой. Для лучшей последующей очистки рабочего инструмента его следует увлажнить перед использованием и после этого почистить водой.

Расход материала

Санация плоских крыш/ гаражей	мин. 2 слоя DOBAU®- Vlies, на каждый слой 1,5кг/м ²
Защитный слой для кровельных работ	прим. 1кг/м ² DOBAU®- Plast S посыпать сланцевой крошкой фракции 1/3мм из расчёта 4-6кг/м ² .
Санация балконов и террас	мин. 2 слоя, на каждый слой – 1,5кг/м ²
Между герметизацией и зданием нужно разместить разделительный слой, например, ПЭ-пленку.	
Для защиты от влажности грунта	мин. 2 слоя, на каждый слой – 1,5кг/м ²

Благодаря DOBAU®- Vlies повышает прочность гидроизоляции на разрыв и растяжение. Тканевая инкрустация зарекомендовала себя особенно эффективно при формировании водопропускных труб и стеновых соединений.

Хранение

Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без заморозания. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.

Форма поставки

Пластиковая канистра: 1кг, 5кг, 10кг

Очистители

В свежем состоянии: вода
В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин
При контакте с кожей: паста для мытья рук

Подходящие системные продукты

DOBAU®- Voranstrich Duo

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers