

# PROXAN®-CP-S



- Базовая составляющая – эпоксидная смола
- распыляемый, для всасывающих основ

Праймер PROXAN®- CP-S – это двухкомпонентный, распыляемый промотор для полисульфидных герметиков, которые используются предпочтительно для основ. Он является составной частью протокола испытаний и допусков органов строительного надзора продуктов PROXAN®.

## Применение

PROXAN®- CP-S был специально разработан для предварительной обработки основ пористых, абсорбционных поверхностей, таких как бетон, кирпичная кладка, дерево (без глазури или нанесенного покрытия). Благодаря низкой вязкости праймер PROXAN®- CP-S особенно хорошо подходит для нанесения способом распыления.

## Нанесение

Основы должны быть сухой, без пыли и жира, а также без отдельных строительных частей. Компоненты А и В следует основательно смешать, а праймер наносить равномерно с помощью кисти. Через 30 минут – 2 часа времени высыхания (в зависимости от температуры) можно наносить герметик. Праймер не должен полностью высохнуть. Если прошло больше, чем 24 часа, старому слою следует придать шероховатости и нанести новый праймер.

## Форма поставки

Комбинированные жестяные тары по 1 л (компоненты А+В), 10 бочек в картонной коробке  
Комбинированные жестяные тары по 5 л (компоненты А+В)

## Технические данные

	PROXAN®- CP-S
Химические данные:	Эпоксидная смола
Час обработки:	мин. 6 часов
Время высыхания:	От 30 минут до 2 часов (в зависимости от температуры)
Пропорция смеси:	А : В = 1:1 объёмные части
Расход:	В зависимости от процесса нанесения и размера шва

### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

### Производитель

Завод Greiz

### Хранение

Хранить в сухом помещении и при температуре ниже + 25 °С в закрытой оригинальной жестяной таре в течение 12 месяцев.

Данные по:

РвВ, Распоряжение по сохранению воспламеняемых веществ,

ТПоВ, Технические правила опасных веществ,

КВО класс водоопасности,

Вы сможете получить в наших Сертификатах безопасности.

### Утилизация

Прореагировавший праймер PROXAN®- CP-S можно утилизировать как городской мусор. (код отхода 20 01 28). Отдельные компоненты А и В следует утилизировать как отходы, нуждающиеся в особенном контроле и согласно коду отходов 08 04 09\*. Уполномоченные местные ведомства, такие как районная администрация, отдел по защите окружающей среды или промышленный надзор следует проинформировать касательно корректной утилизации.

### Техника безопасности

Для обращения с химическими веществами необходимо ознакомиться с существенными физическими, токсикологическими, экологическими и с точки зрения техники безопасности данными, приведенными в Сертификате безопасности ЕС. Следует соблюдать предписания Постановления об обращении с опасными веществами.

### Примечание

Вышеизложенные данные соответствуют актуальному уровню знаний и нашему предыдущему опыту. Они не претендуют на полноценность. Изменчивые обстоятельства при использовании, различные условия исполнения работ при строительстве, а также широкий спектр материалов исключают притязания на ответственность по этим данным. Лучшая защищенность касательно возможных срывов достигается посредством собственных экспериментов над предвиденными целями применения. Наши специалисты с отдела технологии применения всегда могут Вас проконсультировать.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 03/20

#### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

#### Производитель

Завод Greiz